

# 供应ABS台湾奇美PA-757高刚性高光泽性 中冲击强度abs原料

产品名称	供应ABS台湾奇美PA-757高刚性高光泽性 中冲击强度abs原料
公司名称	上海远能工程塑料有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	上海嘉定区安亭镇墨玉南路1080号508室
联系电话	15250233253

## 产品详情

### 产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位	
物理性能	熔体流动速率	220 × 10kg	ASTM D-1238	22	g/10min
	熔体流动速率	200 × 5kg	ASTM D-1238	1.8	g/10min
机械性能	比重		ASTM D-792	1.05	23/23
	弯曲强度		ASTM D-790	11200	lb/in2
	弯曲弹性率		ASTM D-790	3.8 × 105	lb/in2
	引张强度		ASTM D-638	480	kg/cm2
	引张强度		ASTM D-638	6800	lb/in2
	IZOD冲击强度	1/8"	ASTM D-256	3.7	ft.lb/in
	弯曲弹性率		ASTM D-790	2.7 × 104	kg/cm2
	弯曲强度		ASTM D-790	790	kg/cm2
	洛氏硬度		ASTM D-785	116	R
	IZOD冲击强度	1/4"	ASTM D-256	18	kg.cm/cm
	IZOD冲击强度	1/4"	ASTM D-256	3.3	ft.lb/in
	IZOD冲击强度	1/8"	ASTM D-256	20	kg.cm/cm
热性能	伸长率		ASTM D-638	20	%
	热变形温度		ASTM D-648	88(190)	
	维卡软化点		ASTM D-1525	105	
	燃烧性	File No. E56070 UL&C-UL		1/16"HB	
	维卡软化点		ASTM D-1525	221	
	热变形温度		ASTM D-648	99(210)	