

卡夫特K-5905硅橡胶半透明快干型工业胶粘剂强力耐高温防水密封胶

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 卡夫特K-5905硅橡胶半透明快干型工业胶粘剂强力耐高温防水密封胶 |
| 公司名称 | 泰兴品汉新材料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 泰州泰兴根思乡 宣泰路8-12号 |
| 联系电话 | 18816208656 |

产品详情

卡夫特K-5905硅胶<半透明>

产品净含量：300ML

性能特点：本品为快干型中性有机硅胶粘剂，常温下接触潮气固化，膏状不流淌。具有优良的电绝缘性能，胶料对金属和大多数塑料的粘接性良好，固化后具有卓越的抗冷热交变性能（-50-250℃）。

产品用途：用于LED护栏管、LED点光源等灯饰的工程塑料、金属、玻璃的粘接密封，也用于电子线路板上电子元件的粘接定位及固定。

使用方法；元器件表面做一般清洁处理，涂胶粘合，待室温固化。放置时间越长，粘合效果好!

技术性能:

固化前 性能名称 K-5905 外观：无色透明半流淌 密度(g/cm³)：1.~1.1 表干时间：（25℃，min）3~10, 固化后 机械性能 抗拉强度（MPa） 2.0

扯断伸长率（%）200~300

剪切强度（MPa） 2.0

硬度(shore A) 20~30

使用温度范围（℃）-60~280

电性能 介电常数（@60Hz）2.8

介电强度 (kV/mm) 20

体积电阻 (Ω·cm) 2.0×10^{15}

技术性能：

| 固 | 性能名称 | K-5905 | K-5905M | K-5905L |
|------|------------------------|----------------------|----------|---------|
| 化 | 外观 | 无色半透明膏状 | 无色半透明半流淌 | 无色半透明流 |
| 前 | 密度(g/cm ³) | 1.0 ~ 1.1 | | |
| 固化后 | 表干时间 (25℃, min) | 3 ~ 10 | | |
| 机械性能 | 抗拉强度 (MPa) | 2.0 | 1.5 | |
| | 扯断伸长率 (%) | 200 ~ 300 | | |
| | 剪切强度 (MPa) | | | |
| | 硬度(shore A) | 25 ~ 30 | | |
| | 使用温度范围 (℃) | -50 ~ 250 | | |
| 电性能 | 介电常数 60Hz) | 3.0 | 2.8 | |
| | 介电强度 (kV/mm) | 20 | | |
| | 体积电阻 (Ω·cm) | 2.0×10^{15} | | |