

ABS台湾PA-757报价

产品名称	ABS台湾PA-757报价
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	15.80/kg
规格参数	品牌:奇美ABS,台湾牌号 型号:757 用途:塑料制品厂
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

ABS 台湾奇美 PA-757高光泽 高流动 ,再生料的利用对于一次或二次性的干净、无杂质、无分解物存在的ABS再生料，可以粉碎后直接使用，也可以与新料混合使用，其混合的比例一般不超过新料的25%，以免影响性能。对于再生次数超过5次以上的或者添加有着色剂的再生料，一般不与新料混合使用，主要是防止造成色差。不论是单独的再生料或与新料混合使用的再生料，都必须按规定进行干燥处理后，方可投入成型加工。

台湾奇美ABS材料PA-757具有高刚性、高光泽性、中冲击强度的特性，主要用于制造电视机前壳、复印机外壳、电话机壳、化妆品盒、轮胎盖等，...

注意事项：生产及操作时避免树脂接触到灰尘及杂物；在射出周期中勿将PA-757热熔脂长期停留在加热管中；热流道的系统温度不可超过240 以避免ABS塑料PA-757劣化。

BS PA-757 台湾奇美实业股份有限公司 物性数据

奇美ABS 757 台湾奇美PA-757 原料描述部分

规格级别：通用级外观颜色：---

用途概述：电视机前壳、复印机外壳、电话机壳、化妆品盒、轮胎盖

备注说明：产品特性：高刚性、高光泽性、中冲击强度

原料技术数据

性能项目试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位

物理性能比重---ASTM D-7921.0523/23

熔体流动速率200 × 5kgASTM D-12381.8g/10min

熔体流动速率220 × 10kgASTM D-123822g/10min

机械性能引张强度---ASTM D-638480kg/cm²

引张强度---ASTM D-6386800lb/in²

伸长率---ASTM D-63820%

弯曲弹性率---ASTM D-7902.7 × 104kg/cm²

弯曲弹性率---ASTM D-7903.8 × 105lb/in²

弯曲强度---ASTM D-790790kg/cm²

弯曲强度---ASTM D-79011200lb/in²

洛氏硬度---ASTM D-785116R

IZOD冲击强度1/8"ASTM D-25620kg.cm/cm

IZOD冲击强度1/8"ASTM D-2563.7ft.lb/in

IZOD冲击强度1/4"ASTM D-25618kg.cm/cm

IZOD冲击强度1/4"ASTM D-2563.3ft.lb/in

热性能维卡软化点---ASTM D-1525105

维卡软化点---ASTM D-1525221H

热变形温度---ASTM D-64899(210)

热变形温度---ASTM D-64888(190)H

燃烧性File No. E56070 UL&C-UL---1/16"HB---

ABS台湾PA-757报价