

重庆金属氟碳漆-重庆金属氟碳涂料供货商

产品名称	重庆金属氟碳漆-重庆金属氟碳涂料供货商
公司名称	重庆新贵大漆业有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	品牌:冠牌 保质期:6个月 包装:铁桶
公司地址	重庆市九龙坡区火炬大道99号2幢23-3号(注册地址)
联系电话	023-68696660 13983033203

产品详情

科冠厂供应重庆金属氟碳漆,重庆金属氟碳涂料 颜色齐全,成本节省50%,厂家直供,施工简单,【谭经理:189_8307_2660】冠牌重庆金属氟碳漆 抗紫外线10级以上,不掉粉,不开裂,不脱落,精研改性进口氟碳配方,分子无损伤无降解,

产品说明:

金属氟碳漆是一种多用途,高效,化学固化的氟碳共聚体为原料的双组分常温固化涂料,具有出色的保护性、装饰性、耐久性等优异性能。经户外长期使用和人工加速老化试验表明,金属氟碳漆中氟碳树脂分子连上的氟碳键能够抵抗紫外线的降解作用,表现出极其优异的耐久性、耐紫外线及耐侯性,使涂层长久如新,减少维修的要求。

产品用途:

金属氟碳漆适用于金属、木材、塑料、装饰板材、标志性建筑等的罩面装饰保护,以及建筑外墙仿金属

幕墙的罩面。金属氟碳漆可用于环氧、聚氨酯、丙烯酸等涂料的罩面漆。

产品特性：

- 1、极好的保色、保光和不黄变性能；室外使用可达15年以上。
- 2、氟碳漆特有的自洁性；对于外观要求高的标牌、外墙、标志等特别适用，易于清洁。
- 3、氟碳漆耐化学性能好、耐酸碱、耐溶剂、耐酒精、耐盐雾腐蚀。
- 4、氟碳漆的物理性能也非常优异，对聚氨酯和环氧底漆有良好的附着力、漆膜韧性、硬度等也符合绝大多数工业需求。
- 5、极好的耐海水飞溅性。
- 6、快干性，便于施工。

技术参数：

技术参数：

颜色：各色

细度： 20 μ m

涂装膜厚：30 ~ 50 μ m

光泽：（40°），

哑光：商定（20° ~ 80°）

适用底材：钢材、铝材、非金属材料等

铅笔硬度： 2H

附着力： 1（划格法，级）

杯突试验： 4mm

弯曲实验： 2mm

耐水性：240h，不起泡，不起皱，不失光

耐汽油性：24h，不起泡，不起皱，不失光

耐侯性：人工加速老化：1000h；

失光 1, 粉化 1, 龟裂 1

施工时限：8h, (25)

涂布率：5m²/kg

固含量：65%

比重：1.28

闪点：23 以上

施工方法：喷涂、刷涂及辊涂

储存年限：1年

干燥时间:表干30分钟，硬干24小时(温度25 , 湿度75%)，重涂时间为4~48小时

涂装参考：

涂装方法：无气喷涂、空气喷涂、辊涂、刷涂

配比：漆料：固化剂=20：4(重量)

熟化时间：30分钟

适用期(25)：8小时

理论用量：8—10平方米/Kg/道(干膜厚度30 μm)

复涂间隔时间(25)：24h以上

施工条件：施工温度5—38 , 空气相对湿度小于75%

包装规格：20kg/桶

储存运输：存放于阴凉、干燥、通风处。应远离火源。防水、防漏、防高温，
包装未开启情况下，漆料储存期一年、固化剂6个月。超过储存期，如按标准检测符合要求仍可使用。

注意事项：

1.使用前，应先把漆搅拌均匀后按比例配好漆，搅匀。配漆和涂装过程中，严禁与水、酸、碱、醇、油、胺等接触。配漆后固化剂包装桶必须盖严，以免胶结造成损失。施工所用工具必须保证干燥清洁，采用有气喷涂时，所用压缩空气一定要干燥、清洁。

2.施工应选择晴好天气，避免在风沙、雨雪天气条件下施工。