

# 防漏沥青袋涂敷硅胶 防粘沥青袋涂覆硅胶

产品名称	防漏沥青袋涂敷硅胶 防粘沥青袋涂覆硅胶
公司名称	深圳市硅诚硅胶有限公司
价格	48.00/KG
规格参数	品牌:红叶硅胶 型号:HY-6 产地:深圳红叶硅胶
公司地址	深圳市坪山区龙田街道竹坑社区兰竹东路8号同力兴工业厂区1号厂房
联系电话	13714093962

## 产品详情

### 防漏沥青袋涂敷硅胶 防粘沥青袋涂覆硅胶

防漏沥青袋涂敷硅胶 防粘沥青袋涂覆硅胶属于高分子有机硅材料，是新型的耐高温（180与220 两种）环保型材料，与不同材质的布料有很好的粘合性，包装袋内层涂覆硅胶后，可以很好的解决沥青防漏的难题，硫化成型后的硅胶层，由于且硅胶的密度值较低，涂覆后的包装袋不会有太多重量的增加，可以很好的达到防漏但不会增加运输成本的目的。

目前许多没有工业体系不完善的国家，没有自己的炼厂，路面设施的沥青材料只能通过进口的方式来满足基建设施的需求；而在进口的运输环节一般通过海运、或者陆运，而传统塑料桶、铁桶的包装成本太高，且不利于回收，目前袋包装的方式已成为众多沥青厂家的主要包装方式。在长期的运输过程中，沥青包装袋的防漏、防粘，一直是众多厂家急需解决的问题。

### 沥青袋耐高温涂覆硅胶 沥青袋防漏硅胶特点：

- (1) 涂覆硅胶可手工或者喷涂的方式进行操作，简单、便捷，单人即可完成；
- (2) 硫化后的硅胶防水等级可达IPX7级，可以有效的防止沥青渗漏的问题；
- (3) 沥青袋涂覆硅胶后，内袋硅胶层耐高温可达180 -220 ；
- (4) 内袋涂覆硅胶后的抗撕裂、拉伸延展性能会大大增加，不会轻易破损，提供运输的安全性。
- (5) 沥青袋内袋硅胶层具备很好的化学惰性，可以很好的与沥青进行分离，可有效的达到防粘的目的，防

止因包装问题浪费沥青材料。

沥青袋耐高温涂覆硅胶 沥青袋防漏硅胶

参数参考：

颜色：白色/半透明

粘度 (CS)：21000 ± 2000

比重(g/cm<sup>3</sup>)：1.08

硬度(A°)：30

抗拉伸强度(Mpa)：4.5

抗撕裂强度(kN/m)：28 ± 2

伸长率(%)：480

固化剂添加比例(%)：3-5%

操作时间(mins)：30

固化时间(hours)：2-4

技术指南：

沥青袋耐高温涂覆硅胶 沥青袋防漏硅胶

操作流程：

- 处理好沥青袋；做好表面的清洁工序、铺平工作；
- 按照混合比例100：3称重配比；
- A/B混合充分搅拌均匀；搅拌越均匀，A/B胶料反应越充分，产品成型后沥青袋抗撕裂性能越好；
- 用毛刷均匀涂刷在沥青袋表面，可以用小棍进行压平处理；
- 根据环境温度情况，等待硅胶完全固化，建议放置24小时后投入使用。

如采用喷涂工艺操作时，可联系我司调整硅胶的粘度值，便于喷涂机喷涂胶层，提高生产效率。

沥青袋耐高温涂覆硅胶 沥青袋防漏硅胶的注意事项：

- 1、涂覆硅胶固化剂加量应视温度而定，气温高于25 则减少，如果操作环境小于25 ，如冬天或者北方固化剂可增加，但不能超过5%。
- 2、为了您的产品能达到好的使用效果，请把硫化后的沥青袋产品存放至少24小时后使用，24小时候后，沥青袋胶层的性能已完全稳定。
- 3、本产品贮存期为1年，贮存过程中若粘度增大，在剪切力作用下（搅拌）即可恢复其流动性；建议使用时先将胶料放在容器中搅拌，然后加入固化剂混合；超期复验合格后仍可使用；
- 4、本产品为非危险品，应密封贮存，并放在阴凉的地方，防止雨淋、日光曝晒。

#### 售后服务：

我司承若，如因硅胶质量问题，三个月内无条件退换货；可以免费提供教学视频，在使用硅胶过程中，如有任何技术问题，都可以与我们随时联系，免费提供技术支持，新产品的研发支持。