

爱牢达AV138M/HV998环氧胶粘剂

产品名称	爱牢达AV138M/HV998环氧胶粘剂
公司名称	珠海市清阳贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:AV138M/HV998 品牌:爱牢达
公司地址	珠海市香洲沿河东路31号21栋2单元602房
联系电话	86 756 2110981 13326698119

产品详情

型号	AV138M/HV998	粘合材料类型	塑料类、金属类、木材类、其他材质、水泥制品
品牌	爱牢达	树脂胶的分类	环氧树脂胶
剪切强度	18 (MPa)	有效物质	100 (%)
活性使用期	40 (min)	工作温度	140 ()
保质期	36 (个月)		

爱牢达av138m/hv998

双组分环氧胶粘剂

* 低挥发性

* 优异的耐化学腐蚀能力

* 能耐120 ° c高温

* 在5 ° c时仍可固化

* 是具有填缝能力的触变性糊状体

产品介绍

爱牢达av138m/hv998是一种双组分、室温固化糊状胶粘剂，强度高、韧性好。完全固化后，该胶粘剂具有优异的耐高

温性和高耐腐蚀性。适用于粘接金属、陶瓷、玻璃、橡胶、硬塑料以及大多数常用材料。也可广泛应用于有耐恶劣环

境要求的工业。由于具有低挥发性，因此适合特种电子通行行业和航空业。

产品数据

	av 138m	hv 998	混合后
颜色(视观)	米色	灰色	灰色
比重	ca 1.7	ca 1.7	ca 1.7
粘度(pas)	触变性	触变性	触变性
适用期(100g,25 ° c)	--	--	35分钟

产品使用

预处理：

粘接处的强度和耐久性取决于适当的粘接面预处理。

粘接面至少应该用去油污的清洗剂，如丙酮或三氯乙烯清洗，以除去所有的油渍，污渍和灰尘。不能使用酒精，汽油或油漆稀释剂。

通过机械打磨或化学腐蚀已清洗的表面，可以获得强度最高，耐久性最好的粘接件。打磨后应进行第二次清洗处理。

重量比

体积比

100

100

40

40

胶粘剂的应用

树脂/固化剂混合料用抹刀涂到预处理的干洁的被粘接表面。

通常，一层0.05到0.10mm厚的胶粘层即可赋予粘接处以最大的搭接剪切强度。粘接部分在用胶粘剂涂抹后应立即拼合并夹住。使用均匀接触压力将保证粘接部位的最佳固化。

设备使用

专业公司已经开发了计量，混合和展涂设备，可使胶粘剂批量使用。

塑胶部乐意为客户就其特殊要求的设备选择提供参考意见。

设备和维护

所有工具都应在胶粘剂残

余物固化之前用热水和肥皂清洗。固化后的残留物很难去除且又耗时。

如果用溶剂如丙酮来清洗，操作时应采取适当的预防措施。另外，避免接触皮肤和眼睛。

固
化
时
间

1 1523 4060 8010
0 0

温
度

固
化时
间

48 3624 161 ---

--- 1510

搭 n101113 14151618

接剪 /

切强

度(23

° c)

规格：1.4kg/套