

# 甲油胶水晶延长胶专用UV聚氨酯树脂HD-3201

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 甲油胶水晶延长胶专用UV聚氨酯树脂HD-3201 |
| 公司名称 | 常州厚鼎化工有限公司               |
| 价格   | 60.00/公斤                 |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 常州市新北区香槟置业广场11-109       |
| 联系电话 | 13921500169              |

## 产品详情

### 光固化聚氨酯树脂

产品型号：HD-3201

特性：该产品为无黄变，无苯，无气味的光固化聚氨酯树脂，本品与大多数活性单体、聚氨酯树脂、UV树脂完全互溶；柔韧性佳，耐候性佳，低收缩率，高弹性，于低温下有良好的粘结力，耐刮伤性和耐磨性好，附着力优，光泽度和丰满度高。

应用：能广泛应用于UV指甲胶封层及中涂，纸张涂料，塑胶涂料，辊涂漆，UV丝印油墨，及粘合剂、家具涂层、木地板涂层、电子产品涂层、汽车零部件涂层等。

技术指标：

| 项目             | 指标                         |
|----------------|----------------------------|
| 外观             | 无色或微黄色透明液体                 |
| 色度 (Fe-Co)     | 2                          |
| 黏度 (mPas/50oC) | 100000 ± 2000cp (NDJ-1粘度计) |
| 固含量            | 99%                        |
| 官能度            | 3                          |
| 成膜硬度           | H-2H                       |
| NCO值           | < 0.3%                     |
| 柔韧性            | < 1 mm                     |
| 附着力            | 0级                         |
| 耐黄变性           | 好                          |
| 包装规格           | 20kg/桶，200kg/桶             |

注意事项

ü 本品应贮存在阴凉处，建议储存温度为5-35 oC。

ü 若不慎触及皮肤，用大量水洗尽；严重者立即就医。

ü 常温（25 oC）下贮存6个月，过期经检验合格后仍可使用。

ü 鉴于用户要求的广泛性、多样性，及树脂的局限性，本产品的实际应用效果务必实验验证；其配合组成仅供参考，我公司不承担任何责任。