

ABS台湾奇美 PA-747 通用级 高冲击强度ABS

产品名称	ABS台湾奇美 PA-747 通用级 高冲击强度ABS
公司名称	上海缘塑新材料有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	品牌:ABS台湾奇美 PA-7 型号:ABS奇美 PA-747 产地:ABS奇美 PA-747
公司地址	上海市奉贤区明城路
联系电话	021-31009739 15821669082

产品详情

ABS台湾奇美 PA-747

物理性能	额定值
密度 / 比重	
-- 3	1.03
23 ° C	ISO 1183
熔流率 (熔体流动速率) (200 ° C/5.0 kg)	1.1
熔融体积流量 (MVR) (220 ° C/10.0 kg)	13
收缩率	0.40 到 0.70
硬度	额定值
洛氏硬度 (R 级)	108
机械性能	额定值
抗张强度	
屈服 4	37.7
屈服	40.0
断裂	30.0
伸长率	
断裂 4	30

断裂 35

弯曲模量
-- 5 2140

-- 6 1800

弯曲强度 60.7

冲击性能 额定值
简支梁缺口冲击强度

-30 ° C 25

23 ° C 36

悬臂梁缺口冲击强度
23 ° C, 3.20 mm 400

23 ° C, 6.40 mm 310

-30 ° C 23

23 ° C 34

热性能 额定值
载荷下热变形温度
1.8 MPa, 未退火 186

1.8 MPa, 未退火 82.0

1.8 MPa, 退火 203

1.8 MPa, 退火 97.0

维卡软化温度
-- 217

-- 104

-- 96.0

线形热膨胀系数 - 流动 9.3E-5

可燃性 额定值

UL 阻燃等级 (1.5 mm) HB

*** 额定值

干燥温度 80 到 85

干燥时间 2.0 到 4.0

料筒后部温度 180 到 220

料筒中部温度 190 到 230

料筒前部温度

模具温度 30 到 70