

仿玉石地漏模具液体硅胶 仿玉石模具胶厂家

产品名称	仿玉石地漏模具液体硅胶 仿玉石模具胶厂家
公司名称	深圳市硅诚硅胶有限公司
价格	42.00/KG
规格参数	品牌:红叶硅胶 型号:HY-6 产地:深圳
公司地址	深圳市坪山区龙田街道竹坑社区兰竹东路8号同力兴工业厂区1号厂房
联系电话	13714093962

产品详情

仿玉石地漏模具液体硅胶 仿玉石模具胶厂家

仿玉石地漏模具液体硅胶 仿玉石模具胶属于RTV-2硅橡胶材料，由A胶与B剂流动性液体组成，按照100：3重量比进行混合搅拌，具有粘度值、流动性好、好排泡、色泽亮丽，适合灌模和刷模工艺等特点；通过室温硫化成型后的硅胶模具，抗撕裂、拉伸强度、断裂伸长率、线收缩率性能较高，可以原型复制仿玉石产品非常细微的纹理图案，硬度可以按照产品的大小尺寸进行调整，脱模时大力撕扯仿玉石硅胶模具不会有损坏，且回弹性较好，高频率使用硅胶模具，使用寿命一般在1年至1年半左右；后期保存、储存便捷，放置阴凉干燥地方即可。

仿玉石地漏模具液体硅胶 仿玉石模具胶

性能优点:

- 1、抗撕裂力、回弹性好、抗拉伸性能好、仿玉石硅胶模具更耐用、使用寿命长，减少开模时间成本及资金成本；
- 2、性能稳定、制作的仿玉石硅胶模具不易变形、适合不同产品的原型复制，精密铸造领域等；
- 3、耐臭氧、耐盐、耐紫外线、耐酸碱、不收缩、抗老化等特点，不会出现断裂、开裂的情况；
- 4、稳定的物理化学惰性，耐高低温性能较好，在-50 到180 产品不会受影响，适合不同的地域环境，应用于更广的领域；
- 5、仿玉石模具硅胶性价比高，适合产品丰富、造型复杂等各领域、减少需经常更换模具的成本。

6、胶体流动性能好，便于混合搅拌，抽真空排泡处理，方便操作。

7、便于保存，硅胶模具使用后放置阴凉干燥地方即可，不需要严格的储存环境。

仿玉石地漏模具液体硅胶 仿玉石模具胶

参数参考：

型号	625#
颜色	白色/半透明
粘度 (CS)	23000 ± 2000
比重 (g/cm ³)	1.08
硬度 (A°)	25
抗拉伸强度 (MPa)	4.2
抗撕裂强度 (kN/m)	26 ± 2
伸长率 (%)	510
线收缩率 (%)	0.3
固化剂添加比例 (%)	2.5—3%
操作时间 (mins)	20-40
固化时间 (hours)	3-4

温馨提示:

以上性能数据均在25℃，相对湿度55%固化1天后所测。本公司对测试条件不同或产品改进造成的数据不同不承担相关责任。

仿玉石地漏模具液体硅胶 仿玉石模具胶

固化剂添加比例及操作时间：

1、添加3-5%固化剂, 有30分钟可操作时间（室温下），4-8小时模具即可完全固化。

2、硅胶和固化剂的混合比例是100: 2.5—3%。例如：100克硅胶，加入2.5克固化剂。固化剂按5%的比例，免费提供。用户若需操作时间更短或更长，原则上不要采取少加或多加固化剂的方法，应与本公司联系提供新配制的固化剂。

保质期：

室温25C下，不打开包装，12个月

包装：

本产品以铁桶包装，规格有25kg和200kg两种规格。

储存及运输：

1. 模具硅胶应储存在室温、干燥及密封之容器中，切勿与水接触以防变质。
2. 本产品以无危险品运输。