

30CrMnSiA 30CrMnSiA钢板

产品名称	30CrMnSiA 30CrMnSiA钢板
公司名称	上海高高商贸有限公司
价格	16500.00/吨
规格参数	高高:特钢 板材:钢板 中国:重庆
公司地址	上海市宝山区抚远路1288弄61号
联系电话	18917081101 18917081101

产品详情

30CrMnSiA 4*1500*6000 (MM) 轻武器结构用钢板

30CrMnSiA 5*1500*6000 (MM) 轻武器结构用钢板

30CrMnSiA 6*2000*6000 (MM) 轻武器结构用钢板

30CrMnSiA 8*2000*6000 (MM) 轻武器结构用钢板

30CrMnSiA 10*2000*6000 (MM) 轻武器结构用钢板

30CrMnSiA 12*2000*6000 (MM) 轻武器结构用钢板

30CrMnSiA 15*2000*6000 (MM) 轻武器结构用钢板

30CrMnSiA 20*2000*6000 (MM) 轻武器结构用钢板

30CrMnSiA轻武器结构用钢板

执行标准：GJB/3328-98

适用范围：

本标准适用于枪械及其他轻武器结构用钢板厚度1~20MM的热轧钢板及厚度不大于4mm的冷轧钢板和钢带。

化学成份：

碳 C : 0.27 ~ 0.34 ;

硅 Si : 0.90 ~ 1.20 ;

锰 Mn : 0.80 ~ 1.10 ;

硫 S : 允许残余含量 0.035 ;

磷 P : 允许残余含量 0.035 ;

铬 Cr : 0.80 ~ 1.10 镍 Ni : 允许残余含量 0.030 ;

铜 Cu : 允许残余含量 0.030。

力学性能 :

抗拉强度 b (MPa) : 1080(110) ;

屈服强度 s (MPa) : 885(90) ;

伸长率 δ_5 (%) : 10 ;

断面收缩率 (%) : 40 ;

冲击功 A_{kv} (J) : 39 ;

冲击韧性值 k_v (J/cm²) : 49(5) ;

硬度 : 229HB 试样尺寸 : 试样毛坯尺寸为25mm。

热处理规范及金相组织 : 热处理规范 : 淬火880 ,油冷;回火520 ,水冷、油冷。

交货状态 : 以热处理 (正火、退火或高温回火) 或不热处理状态交货 , 交货状态应在合同中注明。

30CrMnSiA轻武器结构用钢板上海高高商贸有限公司《高高兴晟特钢集团》真信息、真品质、真价格提供30CrMnSiA轻武器结构用钢板。