

PPE 日本旭化成 340V

产品名称	PPE 日本旭化成 340V
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

PPE 日本旭化成 340V. PPE日本旭化成540V无卤阻燃高耐热高流动

产品参数

制造商	旭化成株式会社			
材料标示	>PPE-FR<			
颜色	灰色, 黑色			
UL档案号	E82268			
材料特性	抗撞击性高 . 阻燃			
材料形状	颗粒状			
加工方式	注射成型			
比重		ISO 1183	1.09	g/cm3
吸水率	23 ° C, 24 hr	ISO 62	0.10	%
拉伸强度	23 ° C	ISO 527-2	56	MPa
断裂伸长率	23 ° C	ISO 527-2	18	%
弯曲强度	23 ° C	ISO 178	88	MPa
弯曲模量	23 ° C	ISO 178	2060	MPa
简支梁缺口冲击强度	23 ° C	ISO 179/1eA	46	kJ/m2
热变形温度	1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	106	° C

线膨胀系数	MD	ISO 11359-2	7.00E-5	cm/cm/
介电常数	23 ° C	IEC 60250	2.90	1kHz
介电常数	23 ° C	IEC 60250	2.90	1MHz
耗散因数	23 ° C	IEC 60250	6.00E-3	100Hz
耗散因数	23 ° C	IEC 60250	8.00E-3	1MHz
防火等级	黑色,灰色	UL-94	V-0	0.75mm
防火等级	黑色,灰色	UL-94	V-0, 5VB	2.00mm
防火等级	黑色,灰色	UL-94	V-0, 5VA	2.50mm
防火等级	黑色,灰色	UL-94	V-0, 5VA	3.00mm
干燥温度			80-120	° C
干燥时间			2.0-6.0	Hr
建议水份含量			<=0.20	%
料筒后部温度			260-290	° C
料筒中部温度			270-300	° C
料筒前部温度			280-310	° C
喷嘴温度			290-320	° C
模具温度			60-130	° C