

Grilamid PA12 瑞士EMS PA12 LV-3H

产品名称	Grilamid PA12 瑞士EMS PA12 LV-3H
公司名称	上海市洪超塑胶原料有限公司
价格	.00/KG
规格参数	品牌:瑞士EMS 型号:LV-3H 产地:瑞士EMS
公司地址	青浦区章练塘路588弄15号
联系电话	17621211411

产品详情

产品图片

Grilamid LV-3H | PA12-GF30

机械性能	干 / 湿	单位	测试标准
拉伸模量	6500 / 6000	MPa	ISO 527-1/-2
无缺口简支梁冲击强度 (+23 ° C)	90 / 80	kJ/m2	ISO 179/1eU
简支梁冲击强度 (-30 ° C)	90 / 80	kJ/m2	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度 (+23 ° C)	19 / 20	kJ/m2	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度 (-30 ° C)	15 / 15	kJ/m2	ISO 179/1eA
热性能	干 / 湿	单位	测试标准
熔融温度 (10 ° C/min)	178 / -	° C	ISO 11357-1/-3
热变形温度 (1.80 MPa)	160 / -	° C	ISO 75-1/-2
热变形温度 (8.00 MPa)	90 / -	° C	ISO 75-1/-2
线性热膨胀系数 (平行)	20 / -	E-6/K	ISO 11359-1/-2
线性热膨胀系数 (垂直)	150 / -	E-6/K	ISO 11359-1/-2
厚度为h时的燃烧性	HB / -	class	IEC 60695-11-1
测试用试样的厚度	0.8 / -	mm	IEC 60695-11-1

电气性能	干 / 湿	单位	测试标准
体积电阻率	- / 1E11	Ohm*m	IEC 60093
表面电阻率	- / 1E12	Ohm	IEC 60093
电介质强度	- / 35	kV/mm	IEC 60243-1
相对漏电起痕指数	- / 600	-	IEC 60112