

PC 上海科思创（拜耳） 6487

产品名称	PC 上海科思创（拜耳） 6487
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

PC 上海科思创（拜耳） 6485

Makrolon 6485 物性表

基漆糖翳
特性

阻燃性
脱模性能良好

中等粘性

阻燃性

	性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据
基本性能	密度		ISO 1183	1200
	成型收缩率	流动方向	ISO 1133	0.6-0.8
		垂直流动方向	ISO 1133	0.6-0.8
物理性能	熔融指数（质量）	300 ; 1.2Kg	ISO 1133	11
	熔融指数（体积）	300 ; 1.2Kg	ISO 1133	10.5
机械性能	IZOD缺口冲击强度	23	ISO 180-4A	10
	*穿透力	23 /2mm	ISO 6603-2	5100
	拉伸蠕变模量	1000h	ISO 899-1	1900
	穿透能量	-30 /2mm	ISO 6603-2	55
	拉伸模量	1mm/min	ISO 527	2400
	CHARPY冲击强度	23	ISO 179-1eU	N
	拉伸蠕变模量	1h	ISO 899-1	2200
	屈服应变	50mm/min	ISO 527	6.0
	名义断裂拉伸应变	50mm/min	ISO 527	>50
*穿透力	-30 /2mm	ISO 6603-2	6100	

	穿透能量	23 /2mm	ISO 6603-2	55
	屈服应力	50mm/min	ISO 527	65
	CHARPY冲击强度	-30	ISO 179-1eU	N
	IZOD缺口冲击强度	-30	ISO 180-4A	10
	注射速度		ISO 294	200
电气性能	相对介电常数	1MHZ	IEC 60250	3.1
	介电强度	1.0mm	IEC 60243-1	32
	表面电阻率		IEC 60093	1016
	抗电弧径迹性	溶液A/SolutionA	IEC 60112	200
	相对介电常数	100HZ	IEC 60250	3.1
	体积电阻率		IEC 60093	1014
	损耗因子	100HZ	IEC 60250	9
	损耗因子	1MHZ	IEC 60250	90
热性能	维卡软化温度	50N;50 /h	ISO 306	144
	辉光金属丝试验温度	3.0mm	IEC 60695-2-12	960
	熔体温度		ISO 294	300
	玻璃化温度	10 /min	ISO 11357-2	148
	热变形温度	0.45Mpa	ISO 75-2	138
	氧指数		ISO 4589-2	37
	辉光金属丝试验温度	1.5mm	IEC 60695-2-12	960
	热变形温度	1.80Mpa	ISO 75-2	125
	辉光金属丝试验温度	2.0mm	IEC 60695-2-12	960
	辉光金属丝试验温度	1.0mm	IEC 60695-2-12	960
其它性能	模具温度		ISO 294	80
	吸水性	23;饱和值23 ;Saturation	ISO 62	0.30
	吸湿性	23 /50%相对湿度 ; 饱和值23 /50% ; Saturation	ISO 62	0.12

PC聚碳酸酯系列:

PC 上海科思创 (拜耳) 2605性质: 中粘度V-2易脱模 注射成型

PC 上海科思创 (拜耳) 2865性质: 中低粘度, 耐冲击

PC 上海科思创 (拜耳) 6557性质: 抗紫外线 阻燃V-0中粘度 易脱模 注塑级

PC 上海科思创 (拜耳) 6555性质: 阻燃V-0中高粘度 易脱模

PC 上海科思创 (拜耳) 2405性质: 热稳定性V-2低粘度 易脱模 注塑级

PC 上海科思创 (拜耳) 2407性质: 抗紫外线V-2高流动 低粘度 易脱模 注塑级

PC 上海科思创 (拜耳) 2456性质: 食品级 耐水解V-2低粘度 易脱模 注射成型

PC 上海科思创 (拜耳) 2858性质: 食品级 耐水解V-2中粘度 易脱模

PC 上海科思创（拜耳） 2805性质： 热稳定 V-2中粘度 注射或挤塑 易脱模

PC 上海科思创（拜耳） 2807性质： 2207 2607 2407抗紫外线 V-2中粘度 易脱模 注塑级

PC 上海科思创（拜耳） 2856性质： 食品级 耐水解V-2中粘度 易脱模 注塑级

PC 上海科思创（拜耳） 3103性质： 中高分子量，注射或挤塑成型

PC 上海科思创（拜耳） 3105性质： 中高分子，挤塑或注塑成型3108

PC 上海科思创（拜耳） 3026,3208,3113性质： 高分子量，挤塑成型，耐冲击

PC 上海科思创（拜耳） 2458性质： 食品级 高流动V-2耐水解 可辐射消毒 易脱模 注塑级

PC 上海科思创（拜耳） 8025 8035 8345性质： 玻纤增强

PC 上海科思创（拜耳） 6385 6555 6557 6465 6485 6870 6265性质： 阻燃

PC 上海科思创（拜耳） 6485 6165 性质： 阻燃V-0中粘度 易脱模

PC 上海科思创（拜耳） 9415 9125 9425性质： 含10%玻纤 阻燃V-0易脱模 高粘度

PC 上海科思创（拜耳） 1239性质： 吹塑级,矿泉水桶专用材料