

耐高温 加纤10%PC/德国拜耳/9415 无溴 阻燃pc 脱模性能良好

产品名称	耐高温 加纤10%PC/德国拜耳/9415 无溴 阻燃pc 脱模性能良好
公司名称	江苏融裕新材料有限公司
价格	25.00/KG
规格参数	德国拜耳:9415
公司地址	花桥镇绿地大道
联系电话	18706274458 18706274458

产品详情

start

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据		
基本性能	吸湿性	23 , 50%湿度	ISO 62	0.12	
	吸水性	23 水, 饱和值	ISO 62	0.30	
	熔体流动速率	体积	200 , 1.2kg	ISO 1133	9.5
		质量	200 , 1.2kg	ISO 1133	10
	密度		ISO 1183	1200	
物理性能	透过率	1mm	DIN 5036-1	89	
	透过率	2mm	DIN 5036-1	89	
	透光率	4mm	DIN 5036-1	87	
	透光率	3mm	DIN 5036-1	88	
	折射系数		ISO 489	1.586	
机械性能	IZOD冲击强度	23	ISO 180-4A	85	

IZOD冲击强度	-30	ISO 180-4A	12
最大穿透力	23 /2mm	ISO 6603-2	5400
屈服应力	50mm/min	ISO 527	65
穿透能量	23 /2mm	ISO 6603-2	60
CHARPY冲击强度	23	ISO 179-LeU	N
名义断裂延伸率	50mm/min	ISO 527	> 50
拉伸模量	1mm/min	ISO 527	2400
拉伸蠕变模量	1h	ISO 899-1	2200
最大穿透力	-30 /2mm	ISO 6603-2	6400
屈服应变	50mm/min	ISO 527	6.0
拉伸蠕变模量	1000h	ISO 899-1	1900
穿透能量	-30 /2mm	ISO 6603-2	65
CHARPY冲击强度	-30	ISO 179-LeU	N