

# ABS 台湾台化 AG15A1 台化A1 高冲击 通用级 汽车 电子电器部件

产品名称	ABS 台湾台化 AG15A1 台化A1 高冲击 通用级 汽车 电子电器部件
公司名称	江苏融裕新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	台湾台化:AG15A1
公司地址	花桥镇绿地大道
联系电话	18706274458 18706274458

## 产品详情

### 产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
基本性能	熔融指数	200 × 5kgf(49N)	ASTM D-1238(ISO 1133)	1.6
	熔融指数	220 × 10kgf(98N)	ASTM D-1238(ISO 1133)	17
物理性能	比重	23 /23	ASTM D-792(ISO 1183)	1.05
机械性能	洛氏硬度	23	ASTM D-785(ISO 2039/2)	R-110
	弯曲模数	23	ASTM D-790(ISO 178)	27000(2650)
	弯曲强度	23	ASTM D-790(ISO 178)	850(84)
	IZOD冲击强度	23 (1/4"厚)	ASTM D-256(ISO R180)	20(196)
	抗张强度	23	ASTM D-638(ISO 527)	510(50)
热性能	热变形温度	Unannealed 18.6kg/cm2(1/2"厚)	ASTM D-648(ISO 75/A)	89
	热变形温度	Annealed(80 × 8hr)	ASTM D-648(ISO 75/A)	101
	燃烧性	FILE NO.E162823	UL 94	1/16"HB All Color

卫氏软化点	1kg load	ASTM D-1525(ISO 306)	104	
-------	----------	----------------------	-----	--