

仿烫银印花 承鹏压花厂家 仿烫银印花供应商

产品名称	仿烫银印花 承鹏压花厂家 仿烫银印花供应商
公司名称	句容市郭庄镇承鹏压花厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	句容市郭庄镇虬北村原小学内
联系电话	15380235427

产品详情

丝印硅胶与移印硅胶的区别及使用

u160 丝印硅胶

u160 丝印硅胶是一种通过丝网印刷，也可以叫环保硅胶，可以牢固地粘附于纺织品表面的特种硅胶。特点：分直角型和圆角型，可印套色，不脱层，同进可印多种效果。

u160 特性：

u160 1、成型后的图案具有强烈的立体感，且手感柔软，与纺织品或皮具相得益彰；

u160 2、成型图案还具有优异的剥离强度，耐磨度，光亮度；

u160 3、它也具有防水、防滑、透气。耐高，低温以及良好的流平性。

u160 4、鹏轩硅胶无毒、无害、环保，可以通过任意一种安全体系认证，可以极大地提高产品附加值，为生产全球通告的环保产品提供了坚实的保证。

u160 主要应用于各种无纺布、真皮、仿皮、防水尼龙、箱包布、纺织品等。

u160 移印硅胶

u160 移印硅胶要求品质细腻，无杂质，回弹力好，上油好，图案印刷清晰。

u160

主要用于塑胶玩具、电镀产品、电子玩具、商标、通讯设备、工艺礼品文具等不规则图案的印刷。

u160 1. 移印胶头的配方

- (1) 硅橡胶——各种类型的室温硫化硅橡胶
- (2) 硅油——用于改善移印胶头硬度和加工性能的结构控制剂
- (3) 月桂酸二丁基锡 - - 促进剂
- (4) 硅酸乙酯——交联剂

2. 硅油的含量

硅油的含量多小直接影响移印胶头的硬度，但是硅油与硅橡胶的比例有一个允许范围，在这个范围内，移印胶头的物理性能较佳。这个范围越小，说明硅油和硅橡胶的相容性越小；范围越大，仿烫银印花，说明相容性越大。这个范围可以通过实验来确定，也就是说这个比例不是任意的，超过这个比例，制出的胶头就不能使用。

3. 硫化剂的含量

硫化剂的含量一般控制在5%质量比以内，过少则硅橡胶交联不充分，硫化胶内就会含有生胶成分，表现为发粘；硫化剂含量过大，则使胶头变得发脆，仿烫银印花劣质商家，撕裂强度较低。要提高硅胶头的抗撕裂强度可在橡胶配方中加入适量的补强剂如没黑、白炭黑等。

T 恤印花分类

- 1.局部印花 T 恤 - 印花部位主要为：前身、后背、前左上胸、袖口、后领下等。局部印花 T 恤占 T 恤总量的70%以上。
- 2.满身印花 T 恤 - 满身印花 T 恤分为布匹印花、裁片印花和成衣印花三类。其中成衣满身印花需采用专门的 T 恤印花机生产，此类机器目前代表着 T 恤印花的最i高技术装备水平。
- 3.水性颜料印花 - 主要用于白色 T 恤印花。
- 4.胶浆印花 - 主要用于染色 T 恤印花。
- 5.热固墨印花 - 各种面料(含化纤)均适宜，是最i具发展前景的 T 恤印墨，因它适合于采用先进的电脑设计，仿烫银印花供应商，适应于采用现代化的自动生产方式，符号当代科技发展的趋势。特别是在深色面料上印加网图案，其效果是胶浆难以比拟的，这就加快了胶浆退出 T 恤印花领域的速度。
- 6.转移印花 T 恤 - 主要有热熔胶型和脱墨渗透型二种。
- 7.特别涂料印花 种类主要为发泡浆印花、植绒印花、光敏、水敏、热敏涂料印花、夜光涂料印花、香味涂料印花、五彩装饰片(雷射片)印花等。
- 8.特种工艺加工 - 如防染印花、拔染印花及蜡染、扎染 T 恤等。

9. 刺绣T恤

10. 复合工艺 - 即将上述各种印花及加工工艺复合加工于一个T恤图案热转印图像及素材的像素有什么要求? [编辑杯图以及衬衫图案时首先设定好制作的尺寸, 分辨率一般200-300。对于图片素材的选择问题, 我们建议最好用300万像素数码照片, 网上下i载的图片或是相片的话一般都是75。

厚板浆服装印花牢度欠佳完美解决方案

厚板浆服装印花, 有些会反应说牢度不好, 洗水会掉, 总结大致有6种可能性。

1. 面料可能是含涤纶成分, 或者布料比较光滑, 用的是印棉布的厚板浆, 而没有使用尼龙厚板浆。使用尼龙厚板浆需添加1-1.5的固化剂。
2. 面料的布毛太多太长, 建议使用透明浆先打底, 第i一刀用力印(选用偏硬的油性刮i刀更佳), 可以透明打底后用包好的熨斗压平布毛。
3. 天气潮湿, 浆没有充分干透, 也可导致厚板浆印花后牢度不好, 仿烫银印花厂家, 浆体脱落, 可待浆表面干后, 反面过热140° 1-2分钟。
4. 色浆添加量超过10%, 可加大透明浆的用量。
5. 浆层表面没有干透即开始高温烘烤, 一般需浆层自然干透8层左右再行烘烤(浆层未干即开始烘烤容易引起起泡, 使浆层与浆层之间分离)
6. 以上5种情况都不存在, 牢固度还达不到, 可再行添加1-2%的固化剂, 可使牢固度提升1倍, 固化剂亦不可多加, 多加会导致浆体变脆断裂。浆体自然干后再用烤箱140度烘烤1分钟。

仿烫银印花-承鹏压花厂家-仿烫银印花供应商由句容市郭庄镇承鹏压花厂提供。句容市郭庄镇承鹏压花厂(www.cpyhc.cn)是从事“水浆印花,仿拔印花,厚板印花,仿烫金印花,仿烫银印花”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:李经理。