

新卓高瓷砖胶强力粘合剂贴墙砖代替水泥家用粘结胶泥袋装

产品名称	新卓高瓷砖胶强力粘合剂贴墙砖代替水泥家用粘结胶泥袋装
公司名称	广州新卓高建材有限公司
价格	8.00/桶
规格参数	品牌:新卓高 型号:xzg-02541521 产地:广州
公司地址	广州市白云区钟落潭镇仁和北街316号101房（自主申报）（注册地址）
联系电话	13247516864

产品详情

产品介绍：

强力型瓷砖胶是一种聚合物改性的水泥基瓷砖胶粘剂，其施工操作性能、粘结性能等较之传统的水泥砂浆大幅改善。

产品特性

- * 无需浸砖、施工快捷；
- * 薄层施工、减轻自重；
- * 耐候、耐水性好；
- * 粘结力强、不易空鼓；
- * 与新卓高界面王添加剂配合使用，可在瓷砖上粘贴瓷砖；
- * 环保无毒。

适用范围

- * 可用于混凝土、抹灰、砖墙面上粘贴普通瓷砖、陶瓷马赛克和小型天然石材；
- * 适用于地面或室内墙面的铺贴；
- * 与爱迪斯界面王添加剂配合使用，可铺贴吸水率较低的瓷砖以及大型大理石和花岗岩等石材；
- * 与爱迪斯界面王添加剂配合使用，可在有轻微震动的基面上铺贴瓷砖。

基面处理

- * 所有表面应坚实、干燥、清洁、不晃动、无油污、蜡渍、混凝土养护剂和其它松散物；
- * 有油漆的表面应作粗琢，至少暴露80%的原表面；
- * 新混凝土面完成后，应至少养护28天方可铺砖；
- * 新抹灰的表面应至少养护7天方可铺砖；
- * 旧混凝土或抹灰表面可使用工业洗涤剂或去油污剂清洁,然后用高压水龙头冲洗干净。其表面经晾干24小时后方可铺砖；
- * 清除混凝土表面的残余物，特别是倾斜的混凝土平板上所残留的脱模剂;
- * 如果底材疏松且吸水性强或表面浮尘脏物难彻底清理时，可先涂上德高L-BOND界面处理剂以帮助其表面处理，有助于瓷砖的粘结。
- * 在吸水率大的底材或在高温、干燥的环境下，施工前须先润湿基面。

使用方法

搅拌混合：

*

将粉料倒入清水中搅拌成膏状，注意要先加水后再倒入粉剂，搅拌时使用电动搅拌机，如果重量小于5kg，也可以采用人工搅拌；

* 混合比例为粉剂20公斤：水5升；必要时可使用爱迪斯界面王代替清水，比例为粉剂20公斤：添加剂5.6升；

* 水粉充分拌合，完全无生粉团为准，搅拌完毕后需静止放置约十分钟后略为搅拌一下才可使用，有助于可增加粘结力。

使用瓷砖胶粘剂铺贴瓷砖，可用传统的点贴法，即将搅拌好的胶浆涂在瓷砖的背面，然后将其贴于底材之上，但我们推荐使用刮板法，具体方法如下：

* 用齿型刮板将胶浆涂抹于工作面之上，使之均匀分布，并成一条条齿状。每次涂布约1平方米左右（视天气温度而定），然后在晾置时间内将瓷砖揉压于上即可；

* 选择齿型刮板大小应考虑工作面的平整度和瓷砖背面的凸凹程度；

* 如瓷砖背面的沟隙较深或石材、瓷砖较大较重，则应该进行双面涂胶,即在工作面和瓷砖背面同时涂上胶浆；

正常用量

HC-26瓷砖胶 型在使用不同齿型刮板时的参考用量：

刮板齿深	胶粘粉用量	清水
6 × 6(mm)	3.5 (kg/m ²)	0.84(升)
10 × 10(mm)	5.0 (kg/m ²)	1.2(升)
12 × 12(mm)	7.0 (kg/m ²)	1.68(升)

粘贴小型尺寸的瓷砖时，建议使用6 × 6 (mm) 的齿型刮板；

粘贴大型尺寸的瓷砖时，建议使用10 × 10 (mm) 或12 × 12 (mm) 的齿型刮板。

注意事项

* 施工温度为5 - 40 ；

* 使用电动搅拌机搅拌效果 佳；

* 水粉比例可因底材、天气、施工条件等不同而做出适当调整；

* 在雨天施工时，一定要做好遮蔽防护措施，并且要确保在贴砖后的24小时内，施工区域不被雨水淋湿；

* 胶浆应根据天气条件控制在2-3小时内使用完毕；

* 切忌将已干结的胶浆拌水后再用。

* 铺砖完成后，须待胶浆完全干固后（约24小时）才可进行下一步的填缝工序。

* 瓷砖胶粘剂的刮涂应均匀且满贴，粘结层的厚度应约为所用齿型刮板齿距的一半高。

保存方式

未开封产品在干燥、阴凉、通风处存放。在正常贮存和运输条件下，产品的保质期为一年。

包装

净含量：

20kg