巴汽荧光增白剂OB 涂料油墨增白兰光 涂料荧光增白剂OB 增亮增艳剂

产品名称	巴汽荧光增白剂OB 涂料油墨增白兰光 涂料荧光增白剂OB 增亮增艳剂
公司名称	广州信诺新材料科技有限公司
价格	1100.00/公斤
规格参数	巴汽/巴斯夫:荧光增白剂 OB:10KG/包 德国:巴汽
公司地址	广州市天河区中山大道中38号906房
联系电话	020-31607361 18802014716

产品详情

产品介绍：

产品：荧光增白剂

型号：OB

德国巴斯夫（巴汽）荧光增白剂Uvitex OB是高分子量光学增白剂（荧光增白剂），适合各阶段加工聚合物的光学增白，具有优异的热稳定性，特殊的增白性能，良好的光稳定性和低挥发性。优异的中性白色效果，易溶于有机溶剂且在不同基体有良好相容性。耐高温性能。用于PP/PE/PVC/ABS/人造纤维以及塑料弹性体。

主要成分： 2.5-双(5-叔丁基-2-苯并唑基)噻吩

分 子 式： C26H26N2O2S

技术指标： 外 观　　浅黄色粉末

熔 点　　200°C～202°C

挥发份　　≤0.5%

细 度　　≥100目

纯 度　　≥98%

性能及特点: a.用量小,增白强度高,很小的用量就能产生非常好的增白效果.

b.适用性能广,适用于各种塑料的增白.

c.具有良好的与塑料的相容性、耐高温性能和优异的耐晒耐候性.

d.在涂料油漆中有广泛应用，油墨中增亮，增艳.

产品用途：

1. 聚氯乙烯：Uvitex OB像颜料一样可加入硬质和软质聚氯乙烯中，在白色聚氯乙烯中通常加入0.01—0.05% Uvitex OB（每100千克pvc中加入10—50克OB） 为了提高透明聚氯乙烯材料的光亮度，加入0.0001-0.001%Uvitex OB（每100千克化合物中加入0.1-1克Uvitex OB）就足够了.

2. 聚苯乙烯：为了遮盖聚苯乙烯的黄色调，0.0001-0.001%Uvitex OB（每100千克聚苯乙烯中加0.1-1克）就足够了。在白色材料中加入0.001%（每100千克聚苯乙烯中加1克）就能有亮白色.

3. ABS：在ABS聚合物中加入0.01-0.05%Uvitex OB（每100千克ABS中加10-50克）就有效消除固有的黄色。在白色ABS中加入0.01-0.05%（每100千克ABS中加10-50克）就能使白色颜料的用量明显减少.

4. 聚烯烃:在聚乙烯和聚丙烯中Uvitex OB有良好的增白作用.在无色据悉听众只需加入0.0005-0.001% Uvitex OB（每100千克聚烯烃中加0.5-1克）.

在白色制品中推荐用量为0.005-0.05%（每100千克聚烯烃中加5-50克）等塑料,涂料,油墨等行业,添加量少,0.0001~.0003%。

产品展示：