

# 现货供应 POM南通宝泰菱F20-03 耐磨热稳定性 标准产品

产品名称	现货供应 POM南通宝泰菱F20-03 耐磨热稳定性 标准产品
公司名称	江苏融裕新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	南通宝泰菱:F20-03
公司地址	花桥镇绿地大道
联系电话	18706274458 18706274458

## 产品详情

### 产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单
吸水率	23.C 60%RH	ASTM D-570	0.22	%
熔体流动速率		ASTM D-1237	9	G/10m
成型收缩率	平行方向		20	%
比重		ASTM D-792	1.41	
拉伸强度	1.6mm	ASTM D-1822	98	KJ/m2
拉伸长度	23	ASTM D-638	50	%
拉伸强度	23	ASTM D-638	62.3	MPa
挠曲强度	23	ASTM D-790	91.2	MPa
洛氏硬度		ASTM D-785	80	M scale
IZOD冲击强度	3.2mm	ASTM D-256	54	J/m
弯曲模量	23	ASTM D-790	2.62	GPa
撕裂强度	2mm	ASTM D-732	54.9	MPa

体积电阻系数		ASTM D-257	11014/	
介电常数	106Hz	ASTM D-150	33	Pf/m
表面电阻系数		ASTM D-257	11016	
介电损耗正切	106Hz	ASTM D-150	0.007	
耐电压		ASTM D-149	19	MV/m
燃烧性		UL 94	HB	
熔点	10 /min	DSC	165	
负荷挠曲温度	455kPa	ASTM D-648	158	
负荷挠曲温度	820kPa	ASTM D-648	110	
线膨胀系数	20 -80	ASTM D-696	13	10