

楚雄阳光板价位,姚安阳光板价位,云南阳光板

产品名称	楚雄阳光板价位,姚安阳光板价位,云南阳光板
公司名称	云南恒筹商贸有限公司
价格	23.00/平方米
规格参数	
公司地址	云南省昆明经济技术开发区经开路3号时代创富C座3楼3-2号
联系电话	0871-67425967 13888768902

产品详情

阳光板的安装方法介绍

边缘坚固的条件

无论干式装配法还是湿式装配法，无论水平的、垂直式的和倾斜的安装。在中空阳光板安装工程中极重要的是边缘的坚固，必须注意以下两点：

在连接型材中或在镶框的镶槽中必须留出有效的空间以便板材受膨胀和受载位移。中空阳光板的线性热膨胀系数是 $7 \times 10^{-5}/m \cdot k$ ，即温度每升高 $1^{\circ}C$ ， $1m \times 1m$ 板顺着长度方向各膨胀 $0.075mm$ ，用户须根据工程所在地分四季温差，算出安装间隙的数据:如北方地区，zui高温为 $40^{\circ}C$ ，zui低温为 $-30^{\circ}C$ ， $1m \times 1m$ 的板材安装预留间隙为 $0.07 \times 70 = 4.9mm$

将板材运至安装位置；

撕去第一片板材底部保护膜；

用盖帽定位；

揭除第二片板材底部保护膜；

在二片板材相接处贴上防水胶带；

将压条压在防水胶带的正上方；

螺丝安装法

(1) 螺丝间距，可依板厚，作适当的配置，间距太小及太大均不好。如间距太小，有时会因太紧而引发应力，造成破坏；如间距太大，又可使PC板固定不稳。为此推荐采用下间距：

注：如用自攻螺丝直接固定PC板，则螺丝间距越大，板材越不易因应力而损坏。

(2) 螺丝孔的尺寸须考虑PC板夏冬季节及昼夜热胀冷缩的不同。一般而言，螺丝孔径应比螺丝起码径大2~4mm，以预留膨胀空间

湿式装配法

这种装配系统主要用于小型的设施，如汽车库、车站篷、雨檐、温室以及其它许多替代玻璃的场合。当采用湿式装配法，如下图2所示基本要求是密封系统要能承受板材一定量的移动，允许热膨胀而不降低其与框架及板材之间的粘结力。一般推荐使用中性硅酮胶与中空阳光板的湿式装配，但要特别注意，在使用前必须检查所用密封胶的化学性，juedui不可选用酸性及碱性硅酮胶，因为这些固化剂会导致板材龟裂，尤其当有内应力时，在选用密封胶时，除考虑化学适性外，还要重点检验，延伸度及耐候性等。