

阳图PS版,印刷类版材 , CTcP版材 , CTP版

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 阳图PS版,印刷类版材 , CTcP版材 , CTP版 |
| 公司名称 | 泰兴市印刷版材公司 |
| 价格 | 24.00/平方米 |
| 规格参数 | 类型:ps阳图版 |
| 公司地址 | 中国 江苏 泰兴市 泰兴市天星镇 |
| 联系电话 | 86 0523 87453688 13801439536 |

产品详情

类型 ps阳图版

银罡牌ps版选用优质铝版，经连续全电解，阳极氧化形成多层复合砂目，粗细均匀，氧化层硬度高，具有良好的储水和耐磨性能。各项指标均达国家行业标准，是理想的胶印版材...

本产品选用优质铝版，经连续全电解，阳极氧化形成多层复合砂目，粗细均匀，氧化层硬度高，具有良好的储水和耐磨性能。各项指标均达国家行业标准，是理想的胶印版材。

采用独特的挤压铺流涂布工艺，涂层平整，厚度均匀，适用于高、精、细产品印刷。

表面涂有导气毛面层，可提高与晒版胶片的密着性，缩短抽真空时间，避免光晕现象发生。

改版曝光后有明显的色差，显影宽容度大，分辨率高。

氧化膜致密坚硬耐印力高。

适于机显、槽显和手显。

曝光(晒版)

ps版光谱感光范围在蓝光区及紫光区(320-450nm)曝光以碘镓灯为例，光源3000w，灯距1米，曝光脉冲40-55个单位，曝光时间：60-80秒。准确的曝光量建议进行实验确定。

显影

使用配套显影液、显影粉、显影温度为 25 ± 1 固体显影粉按偏硅酸钠500g溶于7000g水配制。

显影液建议用水按1：4~6稀释。

机显：车速为1.2-1.5米/分。

槽显：25-35秒。

手显：把版放于显影平台上，把按比例配好的显影液倒在版面上，用海绵或直绒刷以“8”或“0”字型方式均匀擦拭，直到显影清晰，用书冲洗干净。

银罡牌ps/ctcp版共有三种主要厚度（0.15mm, 0.25mm和 0.3mm）

一流版基，生动的版面

适中砂目，储水性好，亲墨性强

独特的悬浮导气颗粒技术处理，不虚网、不掉网

特有的封孔技术，网点还原更加细腻。

较强的抗碱性，适中的耐印力。

较大的曝光、显影宽容度，易于晒版操作

多种厚度，尺寸规格应有尽有

感光速度快,分辨率高,网点还原能力强

联系我们

电话号码：0523-87455334

传真号码：0523-87458698

电子邮件：

总经理：info@cnyingang.com