

# 08Ni3DR超低温工作压力容器钢板

产品名称	08Ni3DR超低温工作压力容器钢板
公司名称	舞钢市昊润钢铁贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	钢板:舞钢 容器钢板:08Ni3DR 河南:舞钢
公司地址	舞钢市寺坡三和园12号楼1501室
联系电话	15516010191

## 产品详情

### 一、08Ni3DR简介08Ni3DR现货价格,08Ni3DR现货切割

08Ni3DR是冲击温度为-100 的低温压力容器用钢板，08Ni3DR的交货状态有三种，分别为：正火、正火+回火、淬火+回火。其中，08Ni3DR的回火温度不能低于600 。学成分二、08Ni3DR化学成分（质量分数）/%C： 0.10 Si：0.15-0.35 Mn：0.30-0.80 Ni：3.25-3.70Mo： 0.012 V： 0.05 P： 0.015 S： 0.005  
备注：可以用Als代替Alt，此时Als含量应不小于0.015%；当钢中Nb+V+Ti 0.015%时，Al含量不作为验收要求。三、08Ni3DR力学性能08Ni3DR现货价格,08Ni3DR现货切割屈服强度：6-60mm， 320MPa；>60-100mm， 300MPa抗拉强度：6-60mm，490-620MPa；>60-100mm，480-610MPa断后伸长率A%： 21冲击温度：-100 冲击吸收能量，KV2： 60J180弯曲试验（b=2a）：D=3a四、08Ni3DR交货状态 08Ni3DR的交货状态有三种，分别为：正火、正火+回火、淬火+回火。其中，08Ni3DR的回火温度不能低于600 。五、08Ni3DR应用08Ni3DR现货价格,08Ni3DR现货切割 舞钢公司成功试制出国内厚度为150mm的超低温08Ni3DR钢板，产品探伤符合国标一级，性能优良。至此，超低温08Ni3DR钢板生产全部国产化在舞钢成为现实，可为化工领域提供整套低温设备制造所用的全部规格超低温钢板08Ni3DR钢板主要用于化工领域大型深冷储罐、压力容器等超低温设备制造，目前所需钢板厚度在130mm。此前，舞钢研发的冲击温度达-100 的08Ni3DR钢板，已通过了由国家锅炉容器标准委员会组织的评审，评审厚度为100mm，在国内居领先水平。但是，厚度在100mm至130mm的08Ni3DR钢板是制造低温设备的必需品，国内没有任何钢厂能够供货，只能全部从国外进口。而且为了确保整套低温设备性能的一致性，设备使用方通常也会同时进口100mm以下的08Ni3DR钢板，这使得国产08Ni3DR钢面临严峻挑战。为了满足国内市场需求，提高产品在市场的占有率，舞钢对超厚08Ni3DR钢板进行研制开发。此次试制成功的150mm厚08Ni3DR钢板，经专业权威机构的综合性能检验，完全合格。舞钢市昊润钢铁贸易有限公司是舞阳钢厂直属协议户、一级代理商，常年库存现货万吨左右，并代为提供期货定轧，交货时间快，并为客户代办运输。欢迎广大客户光临惠顾及来电询价。