

抗击打宣泄硅胶人材料 抗黄变人体硅胶

产品名称	抗击打宣泄硅胶人材料 抗黄变人体硅胶
公司名称	深圳市硅诚硅胶有限公司
价格	85.00/KG
规格参数	品牌:红叶硅胶 型号:HY-E 产地:深圳
公司地址	深圳市坪山区龙田街道竹坑社区兰竹东路8号同力兴工业厂区1号厂房
联系电话	13714093962

产品详情

抗击打宣泄硅胶人材料 抗黄变人体硅胶

抗击打宣泄硅胶人材料 抗黄变人体硅胶是环保型液体硅胶材料，可长时间接触人体皮肤，无毒无味的食品级原材料；AB两组分按照重量比1：1混合搅拌开始交联反应，交联过程中没有其他有害物质产生，不发热、不膨胀、无气味，不需要机械设备的辅助，单人手工即可完成所有工序；其特点是硬度为邵氏A35度，硫化成型接近人体真实硬度，表面效果较好，触感真实，击打手感真实，抗撕裂强度较高，长时间捶打硅胶假人不会变形，且铂金催化硅胶材料耐老化性能突出，长时间室外、室内存放，不会黄变、开裂、老化，收缩变形率低于5%，使用寿命可达5-10年之久，是我司的主打产品之一。

发泄硅胶假人原材料 抗击打耐黄变硅胶的特点：

- 1具有生理惰性，无毒无味，线收缩率低，易操作等特点；
- 2温度范围在-65 -200 下可长期使用可保持原型，不萎缩变形；
- 3具有良好的柔韧性，不惧怕近距离触碰，抗摔打、抗击打；
- 4环保无毒，通过SGS环保无毒认证FDA食品级认证；
- 5采用进口原材质，长期使用不冒油，表面不会发粘，保持干爽、抗黄变性；
- 6容易做后期的清洗工作，简单的水洗、布擦拭即可，没有严格的保存要求。

抗击打宣泄硅胶人材料 抗黄变人体硅胶参数：

颜色：肤色\半透明（可调色）

邵氏A硬度Shore A 35

拉伸强度MPa 5.0

线性收缩率% 2.0

撕裂强度KN/m 7.5

断裂伸长率% 520

压缩变形% 0.15

混合比例：1:1或10：1

操作时间min：15-120（可调节）

固化时间h：1-5（可调解）

耐高低温：-50 -220

抗击打宣泄硅胶人材料 抗黄变人体硅胶常见问题：

为什么硅胶像表面会发粘：

- 1、AB双组份硅胶混合搅拌充分均匀，灌注或者刷模完成后，在常温25度环境中，一般完全固化的时间是4个小时左右，如果不能确定，建议放置5小时等其全完固化；
- 2、需严格按照1:1比例，电子秤称重来配比，不能随意更改重量比例（更改之后，原本的配方属性会随之改变，造成一部分硅胶无法产生交联反应而不固化）否则会出现黏黏的没有固化的情况，表面或者内部会发粘；
- 3、人体硅胶属于加成型硅胶，加成型双组份硅胶比较“娇气”不能与水、杂质、有机锡催化剂、酸、碱等其它含硫、磷、氮等有机物接触，否则会发生反应，导致硅胶属性改变，造成废胶；
- 4、排除以上原因外，就是人体硅胶原料本身；不同的厂家使用的原材料不同，配方也会有差别，一般硬度低于10多少都会有冒油粘手的情况，目前红叶硅胶工程师已解决此问题；如不是用我司硅胶原材料制作，可在硅胶产品表面涂上爽身粉，有稍微控制此类情况，或者采用加温硫化的方式来制作产品。

付款方式：现金 银行转账 代收货款 支付宝

包装：5KG,20KG，200/KG

质量/安全认证：RoHS, MSDS, SGS

海关编码：3910

样品：免费

交期：两天