

POM 日本旭化成 HC450 注塑成型 高耐磨 通用级 聚甲醛 塑胶原料

产品名称	POM 日本旭化成 HC450 注塑成型 高耐磨 通用级 聚甲醛 塑胶原料
公司名称	江苏融裕新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	日本旭化成:HC450
公司地址	花桥镇绿地大道
联系电话	18706274458 18706274458

产品详情

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
基本性能	熔体流动速率	ASTM D1238	8	
	熔体流动速率	190 /2.16kg	ISO 1133	8
	吸水率	24 hr	ASTM D570	0.2
物理性能	比重	ASTM D792,ISO 1183	1.41	
	成型收缩率	Flow	ASTM D955,ISO 294-4	1.6-2
	成型收缩率	Across Flow	ISO 294-4	1.6-2
机械性能	拉伸模量	ISO 527-2	3100	
	屈服拉伸应力	ISO 527-2	69	
	拉伸应力	ASTM D638	65	
	断裂伸长率	ASTM D638	60	
	断裂伸长率	ISO 527-2	55	
	弯曲模量	ASTM D790	2890	
	弯曲强度	ASTM D790	95	

	charpy缺口冲击强度	23	ISO 179/1eA	7	
	Izod 缺口冲强度		ASTM D256	69	
热性能	热变形温度	0.45MPa, unannealed	ASTM D648	163	
	热变形温度	0.45MPa, unannealed	ISO 75-2/B	160	
	热变形温度	1.8MPa, unannealed	ASTM D648	124	
	热变形温度	1.8MPa, unannealed	ISO 75-2/A	106	
	阻燃等级		UL 94	HB	