

704X镀锌板涂装前处理液，提高喷漆喷粉结合力

产品名称	704X镀锌板涂装前处理液，提高喷漆喷粉结合力
公司名称	成都亚先晶泰新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品规格:全水性 执行标准:SGS 主要用途:提高镀锌板喷涂层的结合力
公司地址	成都市武侯区江天路1号
联系电话	028-2885480369 13908184838

产品详情

产品规格	全水性	执行标准	SGS
主要用途	提高镀锌板喷涂层的结合力		

704x镀锌板涂装前处理液主要是针对于解决目前镀锌板涂装（喷漆、喷粉、达克罗等）的涂层附着力而专门研制的。可常温浸泡处理，无需加热。本品对非钝化、钝化镀锌板均可用。

一般镀锌板都是钝化镀锌板，其表层锌有很强的惰性（不活化），如不将其去除，前处理很难进行。但通常其表层锌去除剂对下层锌的去除能力更强，最后就只剩下了铁面，这是违背用户选择镀锌板的初衷的。

我司产品对镀锌板的处理分两步：

- 1、用我司401x镀锌板涂装前活化液，温和去除镀锌板表面的钝化层，既使锌表面活化，同时又较完整选择性地保留镀锌层。
- 2、用我司704x对表面活化锌做涂装前处理液，常温浸泡20-30分。会明显地看到表面微黄色的前处理膜。

一般使用工艺为：

镀锌板 401x活化（2-4分） 水洗 704x前处理（常温浸泡20-30分） 水洗 干燥 涂装