

POM/ 日本旭化成/ LA541/ 耐磨 高刚性 高滑动 聚甲醛原料

产品名称	POM/ 日本旭化成/ LA541/ 耐磨 高刚性 高滑动 聚甲醛原料
公司名称	江苏融裕新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	日本旭化成:LA541
公司地址	花桥镇绿地大道
联系电话	18706274458 18706274458

产品详情

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
物理性能	比重	ASTM D792	1.38	
	吸水率	ASTM D570	0.2	
	缩模率	平行方向	旭化成法	1.8-2.2
		垂直方向	旭化成法	1.8-2.2
机械性能	拉伸强度	ASTM D638	57	
	延伸率	ASTM D638	30	
	弯曲强度	ASTM D790	89	
	弯曲模量	ASTM D790	2650	
	Izod缺口冲击强度	ASTM D256	69	
	洛氏硬度	-	ASTM D785	81
-		ASTM D785	120	
热性能	熔融指数	ASTM D1238	17	
	线膨胀系数	TMA法	10	
	热变形温度	1.82MPa	ASTM D648	115
		0.45MPa	ASTM D648	165
	阻燃性		UL94	HB

