

# 沙林树脂杜邦PC2000surlyn沙林高透明香水瓶盖料免费试样

产品名称	沙林树脂杜邦PC2000surlyn沙林高透明香水瓶盖料免费试样
公司名称	东莞市泓聚塑胶科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	东莞市企石镇江边村海口工业区
联系电话	86-076923287241 15271633099

## 产品详情

### SURLYN树脂加工注意事项

- 1、SURLYN 具有吸湿性，拆装后暴露在空气中过久，会影响成型的质量，所以在成型前请先烘干，烘干温度请控制在60~65 ‘ C，时间约6~8小时。
- 2、烘干设备中若无干燥设备请勿使用，否则加热只会让含水率上升。
- 3、射出成型时，请加冷却水降低成型温度，以控制硬度、结晶度等物性，防止结晶速度过快或不均产生的水波纹。
- 4、射出温度控制约在190~220 ‘ C之间，模具温度约在10~15 ‘ C(需外加冷冻水)，零件的冷却时间约射出时间的2~3倍。冷却时间长一点可使结晶较为完全，避免零件变形。
- 5、压力请以饱压射出，因为原料流动性较低。
- 6、可以利用PE来增加硬度，不过添加量以5%为上限。
- 7、生产完后，请以PE清洗射出机料管，以免停机后再开造成设备损坏。