

弧面胶 油漆 液体 透明

产品名称	弧面胶 油漆 液体 透明
公司名称	泉州市鲤城区聚鑫盛贸易商行
价格	50.00/kg
规格参数	材质:油漆 形状:液体 颜色:透明
公司地址	泉州市鲤城区环城西路南8区4号楼201室
联系电话	86 0595 22883376 13859797597

产品详情

材质 油漆 形状 液体
颜色 透明

【产品特点】

- 本品为具高触变性的环氧弧面滴胶；
- 可常温或中温固化，固化速度适中；
- 固化物有较高的弧度(高止流)、硬度高，表面平整、光亮，无气泡，附着力强；
- 固化物耐酸碱性能好，防潮防水防油防尘，耐湿热和大气老化性能佳；

【适用范围】

推荐应用于发饰、吊饰、鞋饰、手链、胸花、钥匙扣、钮扣等时尚饰品、弧形饰物的表面披覆，适用于弧面要求不高的产品；

也可用于其它工艺品的弧形表面的披覆

【使用方法】

配比：a : b = 2-2.5 : 1 (重量比)

可使用时间：25 × 60分钟 (100g混合量)

固化条件：常温12-14小时或60℃ × 2.5-3小时

要披覆的产品需要保持表面干燥、清洁；

按配比取量，且称量准确，请切记配比是重量比而非体积比，a、b剂混合后需充分搅拌均匀，以避免固化不完全；

混合后的胶需要进行抽真空脱泡处理，以使搅拌时产生的气泡破除；

搅拌均匀后请及时进行涂胶，并尽量在可使用时间内使用完已混合的胶液；

涂胶后，可用小竹签拨动胶液表面使其平整；

固化过程中，请保持环境干净，以免杂质或尘土落入未固化的胶液表面。

【固化后特性】

弯曲强度 kg/mm²14~15

抗拉强度 kg/mm²12~13

抗压强度 kg/mm²35

硬度 shore d80-85

热变形温度 85

吸水率 25℃ 24小时 < 0.1

【注意事项】

混合在一起的胶量越多，其反应就越快，固化速度也会越快，并可能伴随放出少量的热量，请注意控制一次配胶的量，因为由于反应加快，其可使用的时间也会缩短，混合后的胶液尽量在短时间内使用完；

可使用时间：是指在25℃条件下，100g混合后的胶液的粘稠度增加一倍的时间，并非可操作时间之后，胶液绝对不能使用；

有极少数人长时间接触胶液会产生轻度皮肤过敏，有轻度痒痛，建议使用时戴防护手套，粘到皮肤上请用丙酮或酒精擦去，并使用清洁剂清洗干净；

在大量使用前，请先小量试用，掌握产品的使用技巧，以免差错。

【储存与包装】

本品需在通风、阴凉、干燥处密封保存，保质期六个月，过期经试验合格，可继续使用；
包装规格为每组15kg，其中包含主剂10kg/桶、固化剂5kg/桶。