

PC日本出光IRY2200代理

产品名称	PC日本出光IRY2200代理
公司名称	上海牵献塑化有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1幢
联系电话	吴经理17317157608 18721215148

产品详情

PC日本出光代理

PC日本出光IRY2200产品参数：

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据		
基本性能	熔体流动速率		12		
	吸水率		0.23		
物理性能	光线透射率		85 ~ 89		
	比重		1.20		
机械性能	破坏伸张率		115		
	弯曲弹性模量		2350		
	伸张屈服强度		64		
	滑动摩擦		12		
	伸张抗断强度		68		
	伸张弹性模量		2300		
	抗挠强度		93		
	罗氏硬度		R120 (M75)		
	IZOD冲击强度	4mm		70	
	IZOD冲击强度	3.2mm		90	

电气性能	耐电弧性			110	
	电容率	60Hz		2.91	
	体积固有电阻			< 10 ¹⁶	
	电容率	1MHz		2.85	
	介质衰耗因数	1MHz		9.2 × 10 ⁻⁴	
	介质衰耗因数	60Hz		6.6 × 10 ⁻⁴	
	绝缘破坏电压			30	
加工性能	成型收缩率			0.5 ~ 0.7%	
热性能	燃烧性	3mm		V-0	
	载荷挠曲温度			148	
	维卡软化点			148	
	线膨胀系数			6.5	