

PC沙伯基础141R-111 美国（欢迎您）

产品名称	PC沙伯基础141R-111 美国（欢迎您）
公司名称	上海牵献塑化有限公司销售部
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1幢
联系电话	吴经理17317157608 18721215148

产品详情

PC沙伯基础141R-111

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
基本性能	熔体流动速率	ASTM D-1238	10.5	
物理性能	模具收缩率	3.2mm	ASTM D-955	5-7
	比重		ASTM D-792	1.2
机械性能	弯曲模量		ASTM D-790	2343
	洛氏硬度	R	ASTM D-785	118
	拉伸强度	断裂点	ASTM D-638	69
	弯曲强度		ASTM D-790	96
	拉伸率	断裂点	ASTM D-638	130
	冲击强度	缺口23	ASTM D-256	800
	拉伸强度	屈服点	ASTM D-638	62
电气性能	损耗因数	1MHz	ASTM D-150	0.01
	体积电阻率		ASTM D-257	1.0 × 10 ¹⁷
	介电常数	1MHz	ASTM D-150	2.96
	介电常数	60Hz	ASTM D-150	3.17

	损耗因数	60Hz	ASTM D-150	0.0009	
加工性能	吸水率		ASTM D-570	0.15	
热性能	UL长期使用温度		UL 746B	130	
	阻燃性		UL 94	HB	
	热变形温度	1.8MPa	ASTM D-648	132	
	热变形强度	0.45MPa	ASTM D-648	137	
	阻燃性		UL 94	1.1	
	维卡软化点		ASTM D-1525	154	
	线膨胀系数		ASTM E-831	6.8×10^{-5}	