



6.特殊的弹张性能，弥补细微裂纹，全天候施工

7.遮盖力高，附着力强

施工条件：请在5℃以上，相对湿度85%以下施工。

施工方式：

1.刷涂、辊涂均可，选择无气喷涂工艺可获得最佳效果

2.施工前请仔细阅读包装罐背面的注意事项

3.按比例加入清水，搅拌均匀，静置十分钟后即可使用

4.一至两遍盛龙内墙底漆，两遍盛龙内墙漆即可

5.每遍之间必须间隔2小时以上，低温时适当延长。

配比要求：（重量比）

施工方式	无气喷涂	辊涂	刷涂
稀释比例（漆：水）	100:10-15	100:20-25	100:20-30

（不同疏松程度的墙面，按其吸收涂料我能力，在不同涂装道数时稀释比例需做适当调整）