大森林清新净味高级墙面漆

产品名称	大森林清新净味高级墙面漆
公司名称	广西南宁真驰建材有限公司
价格	180.00/桶
规格参数	品牌:大森林墙面漆 按溶剂类型分:水性漆 贮存期:12个（月）
公司地址	南宁市秀厢大道４２号嘉丰市场１栋三层１０号
联系电话	0771-3125717 13877128591

产品详情

品牌	大森林墙面漆	按溶剂类型分	水性漆
贮存期	12个（月）	耐擦洗性	10000（次）
总固含量≥	50（%）		

采用国际先进的ips+技术，将大大降低涂料中的挥发性气味，达到国家规

定低voc标准，更快入住健康新居。

产品特点：

漆膜持久靓丽

抗碱耐酸能力极佳

能抑制霉菌生长

优异的耐擦洗性，耐洗耐污

防水抗藻，透气性好

特殊的弹张性能，弥补细微裂纹，全天候施工

遮盖力高，附着力强

产品用途：室内墙壁、天花板等各种装饰，可用于水泥、石膏板及砖石等结构表面。

耐擦洗性： > 10000次（国家优等品标准 > 1000次）

基材处理：表面必须清洁，保持基材表面干燥、中性、平实、无飞尘、无油渍和杂物，漏水部位必须密封，涂漆前表面进行打磨光滑处理，确保预涂基材表面湿度小于10%。漆面效果优劣取决于基层的平滑度。

重涂时间：表干30-60分钟，实干2小时，重涂时间间隔2-3小时。

保养时间：表干30分钟/25°C，保养时间5-7天，低温湿度延长，以获得坚韧漆膜效果。

理论耗漆：10-13平方/升/遍（以干膜厚度30±3微米记）

（实际耗漆量因施工方法、底材干硬、粗糙程度及施工者的技能水平而有所差异）

施工条件：请在5°C以上，相对湿度85%以下施工。

施工方式：

1、刷涂、辊涂、无气喷涂均可。

2、按比例加入清水，搅拌均匀，静置十分钟后即可使用

3、一至两遍大森林内外墙抗碱封闭底漆即可达到抗碱防潮的效果。

4、间隔2小时后，可施工大森林内外墙，低温时需要适当延长间隔时间。

配比要求：（重量比）

施工方式	无气喷涂	辊涂	刷涂
稀释比例（漆：水）	100:10-15	100:20-25	100:20-30

（不同疏松程度的墙面，按其吸收涂料的能力，在不同涂装道数时稀释比例需做适当调整）