

# 日本旭化成 PA66 13G25-GF 25%-LEONA 尼龙66

产品名称	日本旭化成 PA66 13G25-GF 25%-LEONA 尼龙66
公司名称	悠塑塑化科技（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	日本旭化成:日本 13G25:13G25-GF 日本:日本
公司地址	上海市青浦区公园路99舜浦大厦7层R区772室
联系电话	021-51688068 15150496605

## 产品详情

### 产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位	
基本性能	吸湿率	湿	1.9	%	
物理性能	成型收缩率	旭化成方法	0.5/0.9	%	
	比重	ASTM D-792	1.32		
	磨损率	ASTM D-1044	12	× 10 <sup>-6</sup> kg/1000times	
				es	
机械性能	抗挠强度	干(湿)	ASTM D-790	290(175)	MPa
	悬臂梁式缺口冲击强度	干(湿)	ASTM D-256	105(160)	J/M
	拉伸强度	干(湿)	ASTM D-638	180(110)	MPa
	断裂延伸率	干(湿)	ASTM D-638	3(6)	%
	抗挠系数	干(湿)	ASTM D-790	8.1(4.7)	GPa
	洛氏硬度	干(湿)	ASTM D-785	96(74)	M scale
	洛氏硬度	干(湿)	ASTM D-785	120(-)	R scale
热性能	热变形温度	1.82MPa,干	ASTM D-648	250	
	导热率	干		0.3	W/(m.k)
	线性膨胀系数	干	ASTM D-696	3	× 10 <sup>-5</sup> /K
	热变形温度	0.46MPa,干	ASTM D-648	260	
	阻燃性	干	UL 94	HB	