

# PA6德国DOMO 6B30-300-NC

产品名称	PA6德国DOMO 6B30-300-NC
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	德国道默:6B30-300NC
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

## 产品详情

类型

标准料

牌号

6B30 300 NC

销售方式

品牌经销

颜色

白色

用途级别

注塑级,汽车部件,家电部件

品牌

德国DOMO

厂家(产地)

加工级别

注塑级

特性级别

增强级,热稳定性,高抗冲,高刚性

备注说明

标准级

规格级别

PA6聚己内酰胺#尼龙6B30 300 NC/德国道默 用途：电子电器,汽车部件 特性备注：自然色，玻璃珠30% 填料按重量 重要参数：熔体流动速率:100 g/10min 密度:1.37 g/cm<sup>3</sup> 缺口冲击强度:3.5 拉伸强度:75 MPa 断裂伸长率:14 %由于PA6很容易吸收水分，因此加工前的干燥特别要注意，如果材料是用防水材料包装供应的，则容器应保持密闭。如果湿度大于0.2%，建议在80 以上的热空气中干燥16小时。如果材料已经在空气中暴露超过8小时，建议进行温度为105 ，8小时以上的真空烘干。熔融温度：230-280 ，对于增强品种为250-280 。 模具温度：80-90 ，模具温度很显著地影响结晶度，而结晶度又影响着塑件的机械特性。对于结构部件来说结晶度很重要，因此建议模具温度为80-90 。对于薄壁的、流程较长的塑件也建议施用较高的模具温度。增大模具温度可以提高塑件的强度和刚度，但却降低了韧性。如果壁厚大于3mm，建议使用20-40 的低温模具。对于玻璃纤维增强材料模具温度应大于80 。 PA6又名尼龙6，是半透明或不透明乳白色粒子，具有热塑性、轻质、韧性好、耐化学品和耐久性好等特性，一般用于汽车零部件、机械部件、电子电器产品、工程配件等产品。干燥处理：应用分类 汽车领域：输油管、活塞、绳索、传动皮带、散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座 工业应用：各种轴承、轮子、叶轮、密封垫片、耐油的容器、软管、电缆护套 电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座 日常用品：包装薄膜、尼龙纤维丝、绳等

本公司长期经营美国杜邦 德国巴斯夫 美国GE 日本帝人 德国拜耳 基础创新塑料(南沙) 日本宝理 台湾奇美 韩国陶氏 韩国LG,三星,晓星、日本宝理,三菱,东丽,宇部,旭化成,台湾奇美.中国石化等进口,国产各种型号塑胶原料原料及加纤防火，增韧耐寒，导电，抗静电，耐热.导电、耐侯.抗紫外线等特殊工程塑料。长期供应PC/ABS塑胶原料.POM塑胶原料,PBT塑胶原料,EVA塑胶原料,PA66塑胶原料 .TPX塑胶原料,TPV塑胶原料,PA9T塑胶原料,PA12/PA1010塑胶原料,PA46塑胶原料,LCP塑胶原料,PA6T塑胶原料,PMMA塑胶原料,PA6/PA66塑胶原料,PC塑胶原料,,PPS塑胶原料，PPO塑胶原料,TPU塑胶原料,TPE塑胶原料,TPR塑胶原料,TPV塑胶原料,PEEK塑胶原料,PEI塑胶原料等,价格实惠，质量保证，货源稳定.等原料及加纤防火，增韧耐寒，导电，抗静电，耐热.导电、耐侯.抗紫外线等特殊工程塑料。:工程塑胶：POM、PC/ABS .PA66、PBT、PC、K胶..PMMA、PET.PPS.LCP..PA6、PA9T，PA46.，PA12,PA11,PA6T，PET、PPO、,硬胶类：ABS、HDPE,HIPS、GPPS、AS、SAN..ASA .K胶；软胶类、弹性体：PE、PP、EVA, .PVC、TPR、TPE、TPU，TPV、POE.