

上海 PC韩国LG1201-15 LG化学代理

产品名称	上海 PC韩国LG1201-15 LG化学代理
公司名称	上海牵献塑化有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1幢
联系电话	吴经理17317157608 18721215148

产品详情

上海 PC韩国LG1201-15 LG化学代理

PC韩国LG化学代理，PC韩国LG一级代理，PC韩国LG上海代理

代理供应PC韩国LG化学 1080-70

代理供应PC韩国LG化学 1200-08

代理供应PC韩国LG化学 1200-10

代理供应PC韩国LG化学 1200-22

代理供应PC韩国LG化学 1200HP-15

代理供应PC韩国LG化学 1201-08

代理供应PC韩国LG化学 1201-10

代理供应PC韩国LG化学 1201-15

代理供应PC韩国LG化学 1201-18

代理供应PC韩国LG化学 1201-22

代理供应PC韩国LG化学 1201HP-08

代理供应PC韩国LG化学 1261-03

代理供应PC韩国LG化学 1300-03

代理供应PC韩国LG化学 1300-10

代理供应PC韩国LG化学 1300-22

代理供应PC韩国LG化学 1301-12

代理供应PC韩国LG化学 1301EP30

代理供应PC韩国LG化学 1301V-10

代理供应PC韩国LG化学 1302-05

代理供应PC韩国LG化学 1302-07

代理供应PC韩国LG化学 1302-10

代理供应PC韩国LG化学 1302HP-07

代理供应PC韩国LG化学 1302HP-09

代理供应PC韩国LG化学 1302HP-10

代理供应PC韩国LG化学 1302HP-21

代理供应PC韩国LG化学 1302HP-22

代理供应PC韩国LG化学 1302UV-08

代理供应PC韩国LG化学 1303-07

代理供应PC韩国LG化学 1303-15

代理供应PC韩国LG化学 1303AH-10

上海代理PC韩国LG1201-15 产品参数：

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
基本性能	吸水率	24hr,23	ASTM D-570	0.15	
		23 , 相对湿度50 %	ASTM D-570	0.32	
	密度		ASTM D-792	1200	
	熔体流动速率		ASTM D-1238	15	
物理性能	透光率		ASTM D-1003	89	
	折射率		ASTM D-542	1.586	

	雾度		ASTM D-1003	0.7-1.5
	模具收缩率		ASTM D-955	0.005-0.00
机械性能	伸长率	屈服点	ASTM D-638	60
		断裂点	ASTM D-638	150
	冲击强度	23	ASTM D-256	未破裂
	缺口冲击强度		ASTM D-256	850
	弯曲强度		ASTM D-790	96
	洛氏硬度		ASTM D-785	72
	弯曲模量		ASTM D-790	2410
	落锤冲击强度	总能量@23	ASTM D-3763	87
	拉伸模量		ASTM D-638	2340
	拉伸强度	屈服点		ASTM D-638
断裂点			ASTM D-638	71
电气性能	体积电阻率	23 ,干	ASTM D-257	2.0×10^{17}
	对比电弧径迹指数	2mm	IEC 112	250
	辉光灯丝测试	2mm	IEC 695-2-1	850
	损耗因素	60Hz	ASTM D-150	0.001
	介电强度	60Hz	ASTM D-149	17
热性能	平均燃烧程度		ASTM D-635	25
	球状压良温度		IEC 598-1	>125
	维卡软化点	50 C/hour	ASTM D-1525	148
	热变形温度	退火@1.82MPa(4 mm)	ASTM D-648	140
	线性热收缩率	40 -82	ASTM D-696	68×10^{-6}
	热变形温度	退火@0.45MPa(4 mm)	ASTM D-648	143
	热变形温度	未退火@1.82MPa(4 mm)	ASTM D-648	127
其它性能	需氧系数		ASTM D-2863	26
	阻燃性	1.5mm	UL 94	V-2

1.6mm	UL 94	V-2
2.5-2.7mm	UL 94	V-2
3.0mm	UL 94	HB