

# TPU/德国科思创(拜耳)/9385

产品名称	TPU/德国科思创(拜耳)/9385
公司名称	江苏融裕新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	德国科思创:9385
公司地址	花桥镇绿地大道
联系电话	18706274458 18706274458

## 产品详情

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
机械性能	耐磨性		ISO 4649	25	
	压缩变形率	72h,23	ISO 815	43	
	硬度(shoreA)		ISO 868	86	
	硬度(shoreD)		ISO 868	35	
	断裂伸长率	200mm/min	ISO 527-1,-3	600	
	100%应变应力	200mm/min	ISO 527-1,-3	6.0	
	冲击回弹率		ISO 4662	40	
	压缩变形率	24h,70	ISO 815	26	
	300%应变应力	200mm/min	ISO 527-1,-3	13	
	抗撕裂蔓延性	5000mm/min	ISO 34-1	65	
	极限拉伸强度	200mm/min	ISO 527-1,-3	48	
	热性能	扭变储能模量	23	ISO 6721-2	12
扭变储能模量		-20	ISO 6721-2	29	
扭变储能模量		70	ISO 6721-2	7.9	
其它性能	挤出熔体温度			205-225	
	注射模具温度			20-40	

注射熔体温度			195-215
--------	--	--	---------