

TPU/德国科思创(拜耳)/9370AU

产品名称	TPU/德国科思创(拜耳)/9370AU
公司名称	江苏融裕新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	德国科思创:9370AU
公司地址	花桥镇绿地大道
联系电话	18706274458 18706274458

产品详情

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据		
机械性能	硬度(shoreA)		ISO 868	70	
	极限拉伸强度	200mm/min	ISO 527-1,-3	25	
	断裂伸长率	200mm/min	ISO 527-1,-3	800	
	100%应变应力	200mm/min	ISO 527-1,-3	2.4	
	300%应变应力	200mm/min	ISO 527-1,-3	4.3	
	压缩变形率	24h,70	ISO 815	49	
	压缩变形率	72h,23	ISO 815	22	
	耐磨性		ISO 4649	69	
	冲击回弹率		ISO 4662	63	
	抗撕裂蔓延性	5000mm/min	ISO 34-1	39	
热性能	扭变储能模量	-20	ISO 6721-2	37	
	扭变储能模量	23	ISO 6721-2	4.5	
	扭变储能模量	70	ISO 6721-2	3.2	
其它性能	注射熔体温度			190-210	
	注射模具温度			20-40	
	挤出熔体温度			175-215	

