

# 镇江石棉 石棉厂家 东风海泡石

产品名称	镇江石棉 石棉厂家 东风海泡石
公司名称	内乡县东风海泡石有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	内乡县城西环路北段655号
联系电话	13503771616

## 产品详情

### 海泡石产品质量标准

我国目前所生产的海泡石产品种类不多，未能形成产、供、销结合及产品系列化。除热液型海泡石(纤维海泡石)主要以生产保温绝热产品外，仅湖南省宁乡、浏阳等地为我国的海泡石粘土(土状海泡石)的专门生产区域。主要生产海泡石粘土、海泡石活性土，石棉价格多少钱一吨，海泡石SP—01型涂料等。现将几种主要产品的标准和质量要求列举如下：

1、土状海泡石：土状海泡石的技术性能指标要求见表3。表3 土状海泡石技术性能要求编号、项目 LH-LH- HS-B HS-C HN 海泡石含量，% 85~90 70~80 55~65 50 40 30~35 造浆率，m<sup>3</sup>/t 20.0 17.5 12.5 12.0 9.5 7.2 脱色力 250 250 170 240 180 11~79 水分含量，% 16 16 16 < 15 < 15 8~10 粒度 -0.074mm -0.074mm -0.074mm < 10cm < 10cm 筛余量，% < 8 < 8 < 8

### 海泡石纤维在保温材料的应用

少量海泡石纤维对导热系数影响甚微，无海泡石纤维时导热系数为0.078W/m.K，海泡石纤维掺量为6%时导热系数增大为0.079W/m.K，但当掺量大于6%以后，导热系数增大较多。这是因为海泡石纤维掺量过大时，石棉厂家，新拌浆料流动性下降过多，导致玻化微珠在搅拌过程中易破碎，使无机保温砂浆体积收缩，密闭空隙减少，从而增大了导热系数。工程中常常加入很多添加剂来改善保温材料的性能，提升保温材料的施工及使用质量，海泡石纤维是一种常用的添加剂。1、工艺特性 海泡石结构比较特殊，属层—链状过渡型结构，沿C轴方向有一系列孔道，因而导致海泡石有许多特殊的工艺性能，现简述如下：(1)具有大的比表面积和孔容积，石棉多少钱，海泡石的理论总面积可达900m<sup>2</sup>/g，但由于其纯度影响其比表面积要远远小于这个数。我国精矿比表面积为240m<sup>2</sup>/g，孔容积为0.385ml/g。(2)热稳定性好，海泡石在400℃以下，结构稳定。400—800℃时脱水为无水海泡石，800℃以上才开始转变为顽火辉石和方英石。(3)具有一定的膨胀性，海泡石的膨胀性与膨润土的膨胀性不同，它主要是在加工时，镇江石棉，克服纤维间和晶胞间的静电引力，使之分散膨胀。(4)具阳离子交换性，海泡石的阳离子交换量是每100g干土约25—30mg当量阳离子。镇江石棉-石棉厂家-东风海泡石(推荐商家)由内乡县东风海泡石有限责任公司提供。行路致远，砥砺前行。内乡县东风海泡石有限责任公司(www.dfhpsc.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为稀土及稀土制品具有一定影响力的企业，与您一起飞

跃，共同成功!