

# 环氧酚醛底漆化工储罐内壁专用环氧酚醛树脂漆价格

产品名称	环氧酚醛底漆化工储罐内壁专用环氧酚醛树脂漆价格
公司名称	济宁柒保环保科技有限公司
价格	24.00/KG
规格参数	品牌:佰丽安 价格:20元 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404室 (注册地址)
联系电话	17660172263

## 产品详情

环氧酚醛底漆化工储罐内壁专用环氧酚醛树脂漆价格

环氧酚醛底漆价格，环氧酚醛底漆，化工储罐内壁专用，环氧酚醛树脂漆，环氧酚醛树脂漆价格

简介 双组份厚浆型可覆涂自固化酚醛环氧防腐漆

特性 高固体份、良好的低温固化性

用于高温污水、清水及原油和各种油品的储罐及管道内防腐。

可用于管道补口一次成膜

建议采用高压无气喷涂

防护指南 耐热性 最高耐200 干热或100 湿热

耐候性 暴露在外时可能会出现一些粉化或变黄，但这并不会降低涂层的保护性。

溶剂性 耐大多数烃类溶剂、精炼石油产品的溢出和溅出。

耐酸性 耐常见酸液的溅出和溢出

耐碱性 耐强碱溶液的溅出和溢出。

耐盐性 耐中性和碱性盐溶液性能极佳。

防水性 耐淡水和盐水性能极佳。

耐磨损 完全固化后耐磨性好。

#### 用 途

广泛用于贮油罐、污水罐、输油管道、输水管道、舱室内及其他钢结构、混凝土结构的防护。

基本参数 颜色： 各色

比重： 约 1.4g/cm<sup>3</sup>

体积固含量： 65%

理论涂布率： 5.8m<sup>2</sup>/kg (以80um干膜计)

干燥时间(23 )： 表干 4小时 实干 24小时

完全固化 7天

覆涂间隔(23 )： 最小 8小时 最大 7天

贮藏(阴冷干燥处)： 至少12个月

产品包装： 甲组份21kg/桶 乙组份3kg/桶

混合质量比： 甲组份：乙组份=7：1

熟化时间(23 )： 10分钟

适用期(23 )： 4小时

使用说明 使用前应搅拌或使用动力搅拌机将两组份完全混合，刚刚混合好的原料不能和以前混合的原料混加到一起。

固化的速度取决于温度，另通风条件、漆膜厚度、湿度、稀释以及其他因素都会影响干燥速率。

基料与固化剂混合温度需高于15℃，否则应添加稀释剂以达到施工所需粘度，过多稀释剂会导致抗流挂性降低与固化减慢，膜厚降低，稀释剂

我们的地址：新元路88号电话：联系手机：17660172263 期待您的咨询

环氧酚醛底漆化工储罐内壁专用环氧酚醛树脂漆价格