

# PC -122U台湾奇美 PC122U台湾奇美抗紫外线PC奇美

产品名称	PC -122U台湾奇美 PC122U台湾奇美抗紫外线PC奇美
公司名称	苏州亿嘉源新材料有限公司
价格	17.80/千克
规格参数	品牌:台湾奇美 牌号:PC-122U 产地:台湾
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号
联系电话	013636561278 13636561278

## 产品详情

PC -122U台湾奇美 PC122U台湾奇美抗紫外线PC奇美阻燃V2

PC台湾奇美PC-122U物性表

## [PC/WONDERLITE PC-122U/台湾奇美实业](#) 物性表

分享到：

[查看报价](#) |

规格用途

规格级别	紫外线稳定	外观颜色
该料用途		
备注说明		

技术参数

	性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据
物理性能	比重2	ASTMD792	1.20	g/cm <sup>3</sup>
	密度(23 ° C)	ISO1183	1.20	g/cm <sup>3</sup>
	熔流率 ( 熔体流动速率 ) ( 300 ° C/1.2kg)	ASTMD1238	22	g/10min
	溶化体积流率 ( MVR ) (300 ° C/1.2kg)	ISO1133	22.0	cm <sup>3</sup> /10min
	收缩率	ISO294-4	0.50to0.70	%
机械性能	抗张强度3(屈服)	ASTMD638	61.6	MPa
	拉伸应力(屈服)	ISO527-2/50	63.0	MPa
	拉伸应力(断裂)	ISO527-2/50	70.0	MPa
	伸长率4(断裂)	ASTMD638	110	%
	拉伸应变(断裂)	ISO527-2/50	120	%
	弯曲模量4	ASTMD790	2340	MPa
	弯曲模量5	ISO178	2400	MPa
	弯曲强度4	ASTMD790	89.8	MPa
	弯曲应力5	ISO178	90.0	MPa
冲击性能	简支梁缺口冲击强度(23 ° C)	ISO179	60	kJ/m <sup>2</sup>
	悬臂梁缺口冲击强度(23 ° C,3.20mm)	ASTMD256	780	J/m
	悬臂梁缺口冲击强度(23 ° C)	ISO180/4A	60	kJ/m <sup>2</sup>
硬度	洛氏硬度(M级)	ASTMD785	77	
热性能	DeflectionTemperatureUnder	ASTMD648	143	° C

	Load6(0.45MPa,Annealed)				
	热变形温度(1.8MPa,未退火)		ISO75-2/A	127	°C
	热变形温度(1.8MPa,退火)		ISO75-2/A	142	°C
	维卡软化温度	--	ISO306/A50	148	°C
		--	ISO306/B50	143	°C
	线形热膨胀系数-流动		ISO11359-2	6.0E-5to8.0E-5	cm/m
可燃性	UL阻燃等级	0.75mm	UL94	V-2	
		3.0mm	UL94	V-2	

所销售地区服务范围:天津市/上海市/重庆市/河北省/山西省/辽宁省/吉林省/黑龙江省/江苏省/浙江省/安徽省/福建省/江西省/山东省/河南省/湖北省/湖南省/广东省/海南省/四川省/贵州省/云南省/陕西省/甘肃省/青海省/丽水/余姚/昆山/青浦/上海宝山/上海嘉定/乐清/台州/宁波/上海奉贤/常州/太仓/温州/苏州昆山/泰州/台州/上海闵行/慈溪/成都/厦门/金华义乌/瑞安/南京/杭州/南通/上海金山/上海松江/嘉兴/嘉善/江苏无锡/山东/济南/青岛/淄博/枣庄/东营/烟台/潍坊/济宁/泰安/威海/日照/莱芜/临沂/青岛/德州/聊城/滨州安徽/合肥/芜湖/蚌埠/淮南/马鞍山/淮北/铜陵/安庆/黄山/滁州/阜阳等全国各地供应,均可送货上门!

销售电话:13636561278 欢迎来电询价