

# 浙江江苏苏州IV2200台化出光 塔夫隆IV2200物性表

产品名称	浙江江苏苏州IV2200台化出光 塔夫隆IV2200物性表
公司名称	苏州亿嘉源新材料有限公司
价格	15.80/千克
规格参数	品牌:台化出光 牌号:IV2200 产地:台
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号
联系电话	013636561278 13636561278

## 产品详情

浙江江苏苏州IV2200台化出光 塔夫隆IV2200物性表 阻燃V2 食品级 注塑级

## [PC/IR2200/日本出光](#) 物性表

分享到：

[查看报价](#) |

规格用途

规格级别	其它 其它 注塑	外观颜色
该料用途	适合大型成型或薄膜制品，如奶瓶、断电器壳。	
备注说明	特性：低粘度，易流动，FDA认可，含有添加剂	

技术参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据

基本性能	熔融指数	300 1.2kg	ISO 1133 (ASTM D-1238)	12	g/10
	吸水率	23 水中24h	ASTM D-570	0.23	%
物理性能	比重		ASTM D-792	1.2	
	光线透过率	3mm厚	ASTM D-1003	85-89	%
机械性能	挠曲弹性率		ISO 178 (ASTM D-790)	2350	MPa
	挠曲强度		ISO 178 (ASTM D-790)	93	MPa
	泰伯磨耗量	1,000round	ASTM D-1044	12	mg
	引张破坏强度		ISO R-527 (ASTM D-638)	68	MPa
	洛氏硬度		ISO 2039-2 (ASTM D-785)	120	R
	引张弹性率		ISO R-527 (ASTM D-638)	2300	MPa
	引张降伏强度		ISO R-527 (ASTM D-638)	64	MPa
	IZOD冲击强度	4mm with notch 3.2mm with notch	ISO 180 (ASTM D-256)	70	KJ/m
	引张破坏伸率		ISO R-527 (ASTM D-638)	115	%
电气性能	耐电弧性		ASTM D-495	110	Sec
	诱电率	10	ASTM D-150	2.85	
	绝缘破坏电压	1.6mm厚	ASTM D-149	30	Kv/

	诱电率	60Hz	ASTM D-150	2.91	
	体积固有抵抗		ASTM D-257		
	诱电正接	10	ASTM D-150	$9.2 \times 10$	
		60Hz	ASTM D-150	$6.6 \times 10$	
加工性能	成形收缩率		ASTM D-955	0.5-0.7	%
热性能	线膨胀系数		ASTM D-696	6.5	$\times 10^{-4}$
	热变形温度	1.8Mpa 18.6kg/cm	ISO 75 (ASTM D-648)	132	
	燃烧性	1.47mm厚	UL-94	V-2	
	维卡软化点		ISO 306	148	

所销售地区服务范围:天津市/上海市/重庆市/河北省/山西省/辽宁省/吉林省/黑龙江省/江苏省/浙江省/安徽省/福建省/江西省/山东省/河南省/湖北省/湖南省/广东省/海南省/四川省/贵州省/云南省/陕西省/甘肃省/青海省/丽水/余姚/昆山/青浦/上海宝山/上海嘉定/乐清/台州/宁波/上海奉贤/常州/太仓/温州/苏州昆山/泰州/台州/上海闵行/慈溪/成都/厦门/金华义乌/瑞安/南京/杭州/南通/上海金山/上海松江/嘉兴/嘉善/江苏无锡/山东/济南/青岛/淄博/枣庄/东营/烟台/潍坊/济宁/泰安/威海/日照/莱芜/临沂/青岛/德州/聊城/滨州安徽/合肥/芜湖/蚌埠/淮南/马鞍山/淮北/铜陵/安庆/黄山/滁州/阜阳等全国各地供应，均可送货上门！