

奇美系列ABS台湾奇美PA-765A

产品名称	奇美系列ABS台湾奇美PA-765A
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	品牌:阻燃 型号:防火级 产地:台湾
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

奇美系列产品ABS台湾奇美PA-765A

ABS台湾奇美//

加工注意:ABS属于无定型聚合物,由于分子中氢基团(-CN)的存在,吸水性大,吸水率高达0.45%,而塑料加工时含水率要求小于0.3%,因而在加工前需在70~80度烘箱中对物料进行2~4小时的干燥处理(料层厚度2.5~4cm)。它的融体粘度大,不易流动,成型温度要高,压力要大速度要快,成型模具的流道和浇口应适当大些,但因ABS树脂中含有橡胶成份(丁二烯),过高的加工温度并不会使其流动性增加,相反会引起橡胶分解而流动性降低。因此,加工时应严格控制温度在允许范围内,选用螺杆式注塑机的成型温度一般控制在,后端150~170 ,中间165~180 ,前端180~200 ,喷嘴170~180 。制件成型后应进行退火处理。一般在70 的热空气中静置2~4小时。

POLYLAC供货ABS台湾奇美 PA-746H

POLYLAC供货ABS台湾奇美 PA-747

POLYLAC供货ABS台湾奇美 PA-747F

POLYLAC供货ABS台湾奇美 PA-747R

POLYLAC供货ABS台湾奇美 PA-747S

POLYLAC供货ABS台湾奇美 PA-749

POLYLAC供货ABS台湾奇美 PA-756H

POLYLAC供货ABS台湾奇美 PA-756S

POLYLAC供货ABS台湾奇美 PA-757

POLYLAC供货ABS台湾奇美 PA-758

POLYLAC供货ABS台湾奇美 PA-758R

POLYLAC供货ABS台湾奇美 PA-763

POLYLAC供货ABS台湾奇美 PA-762A

POLYLAC供货ABS台湾奇美 PA-764

POLYLAC供货ABS台湾奇美 PA-764B

POLYLAC供货ABS台湾奇美 PA-765

POLYLAC供货ABS台湾奇美 PA-765A

POLYLAC供货ABS台湾奇美 PA-765B

POLYLAC供货ABS台湾奇美 PA-777B

POLYLAC供货ABS台湾奇美 PA-777D

POLYLAC供货ABS台湾奇美 PA-777E

ABS台湾奇美既无毒又无味，外观呈象牙色半透明，密度为1.05~1.18g/cm³,收缩率为0.4%~0.9%,弹性模量值为0.2Gpa,泊松比值为0.394，吸湿性<1%，熔融温度217~237 ，热分解温度>250 。ABS树脂可以在-25~60 的环境下表现正常，而且有很好的成型性，加工出的产品表面光洁，易于染色和电镀,而且可与多种树脂配混成共混物。