

大连彩色金刚砂耐磨地坪硬化剂----耐磨料

产品名称	大连彩色金刚砂耐磨地坪硬化剂----耐磨料
公司名称	大连筑卡新型建材有限公司
价格	1600.00/吨
规格参数	品牌:众鑫 型号:zx-318 产地:大连长春
公司地址	辽宁省大连市甘井子区柳溪东园27号20层1号
联系电话	13050535586

产品详情

耐磨地坪硬化剂

产品简介

耐磨地坪硬化剂由一定颗粒级配的矿物金属骨料或非金属骨料，特种水泥，其它掺合料和外加剂组成，开袋即可使用。将其均匀地撒布在即将初凝阶段的混凝土表面，经专门手段加工，从而使其与混凝土地面形成一个整体，且具有高致密性和着色的高性能耐磨地面。

适用范围:

用于须耐磨耐冲击且减少灰尘的混凝土地面，例如：仓库、码头、厂房、停车场、维修车间、车库、货仓式商场、码头及需要统一色彩以提高工作卫生环境和美观同时没有腐蚀介质的地方。

特性:

增强混凝土地面的耐磨性，耐冲击性度。极大提高了混凝土的密度，使其减少起尘，增加了地面的防油性，形成了一个高密度，易清洁，抗渗透的地面。与混凝土地面一起施工，施工工期短。耐久性好，减少了因周期性涂装或将表面增厚所带来的费用。它比非金属的硬化地面的起尘少，表观有如星夜般闪闪，耐冲击更好，而且对防静电有一定效果。

工艺流程:

一步:在找平层整平未干时，将骨料均匀地撒布在找平层上;

第二步:边角加固,地面磨平;

第三步:在适当的位置锯开混凝土,做伸缩缝,并添满所需填缝料;

第四步:用透明密封剂辊涂,电镘抹平,抹光,收光,养护.

技术指标:

检测项目	非金属指标	金属指标
抗压强度 (MPa)	58.1	58.1
抗折强度 (MPa)	12	12
硬度回弹值	45	45
冲击力	0.19j	0.19j
防滑性	同一般水泥地面	同一般水泥地面
防火性	发火地面	发火地面
耐油性	三年强度不变,油渗0.03mm	
抗锈性	5 Nacl溶液浸泡2年零3个月锈斑	

性能特点

均匀地撒布在初凝阶段的混凝土表面,经整体固化后与混凝土地面形成一个密实整体、超强硬化面层,抗压、抗冲击、耐磨损且具有高精密密度性和着色的高性能耐磨地面。与混凝土地面一起施工,缩短工期,无需施工砂浆找平层。

耐磨地坪基础要求

基层混凝土强度要求达到C25以上,水灰比控制在0.50以下,混凝土坍落差应控制在70-100mm,混凝土拌合物尽量减少离析并对泌水有所控制;

为了确保混凝土拌合物有足够流动性及利于施工,建议混凝土加适当外加剂。

基层混凝土应参照优良混凝土的标准进行浇筑和振实,注意尺寸精确并减少浮浆产生。

硬化剂表面好同混凝土结构层同时施工,如须同找平层同时施工,建议找平层混凝土采用细石混凝土,厚度不低于50mm,并考虑配置伸缩钢筋网。

特别注意基层混凝土施工块的边角部位,保证该处混凝土振捣密实,并应采取额外加强处理。

包装存贮

1、在5 ~ 35 通风干燥的库房储存，未开封保质期6个月。

2、包装规格20kg / 袋。