

ABS/ 台湾奇美/ PA-727/ 电镀 一般成形/ 原厂原包/ 汽车配件

产品名称	ABS/ 台湾奇美/ PA-727/ 电镀 一般成形/ 原厂原包/ 汽车配件
公司名称	江苏融裕新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	台湾奇美:PA-727
公司地址	花桥镇绿地大道
联系电话	18706274458 18706274458

产品详情

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
物理性能	比重	ASTM D-792	1.04	
	熔体流动速率	220 × 10kg	ASTM D-1238	18
	熔体流动速率	200 × 5kg	ASTM D-1238	1.7
	燃烧性	File No. E56070 UL&C- UL		1/16"HB
机械性能	引张强度	ASTM D-638	6870	
	弯曲弹性率		ASTM D-790	2.7 × 104
	弯曲弹性率		ASTM D-790	3.8 × 105
	洛氏硬度		ASTM D-785	110
	IZOD冲击强度	1/4"	ASTM D-256	23
	弯曲强度		ASTM D-790	780
	伸长率		ASTM D-638	20
	引张强度		ASTM D-638	485

	弯曲强度		ASTM D-790	11000	
	IZOD冲击强度	1/8"	ASTM D-256	26	
	IZOD冲击强度	1/8"	ASTM D-256	4.8	
	IZOD冲击强度	1/4"	ASTM D-256	4.2	
热性能	热变形温度		ASTM D-648	99(210)	
	维卡软化点		ASTM D-1525	105	
	维卡软化点		ASTM D-1525	221	
	热变形温度		ASTM D-648	88(190)	