

环氧锌黄底漆的施工方法与用途

产品名称	环氧锌黄底漆的施工方法与用途
公司名称	济宁柒保环保科技有限公司
价格	17.00/KG
规格参数	品牌:佰丽安 名称:环氧锌黄底漆 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404室 (注册地址)
联系电话	17660172263

产品详情

环氧锌黄底漆的施工方法与用途

产品概述

- 1、本品是由环氧树脂、锌黄、助剂、溶剂和胺固化剂等组成的双组份涂料。
- 2、漆膜硬度高，附着力好，具有良好的机械性能。

用途

- 1、专业用于镀锌件、不锈钢、铝合金等轻金属基材表面，具有良好的附着力、柔韧性、耐水、耐油及防锈性能。
- 2、环氧漆系列和聚氨酯漆系列的通用底漆。

技术数据

颜色黄色

体积固体含量53%-60%

理论用量

0.15-0.25kg/m² (以40微米干膜计)

耐温最大(干燥) 140

密度1.30-1.60kg/L

指触干约2小时（20℃）

完全固化

7天（20℃）

漆膜厚度

湿膜 65-75微米

干膜 40微米

重涂间隔

最小 2小时（20℃）

最大 见备注

表面处理

- 1、新钢材：喷砂除锈至Sa2.5级，粗糙度至45-75 μm。铝合金和镀锌等底材应彻底清洗油脂，喷砂去除污染物以确保附着力。
- 2、维修：用适当的清洁剂清除所有油迹、油脂等。用高压淡水清洗掉盐迹和其它污染物。用喷砂或动力工具清除所有锈迹和松散漆膜。磨刮边角使其平整，修补破损部位至原漆膜厚度。

施工条件

- 1、正常在环境温度5℃以上使用本品，如环境温度在-5℃以上使用冬用型固化剂，才能使施工和固化得以正常进行。
- 2、施工时基材表面温度应高于13℃以上，以防止水珠凝结。
- 3、最大相对湿度不大于80%。
- 4、在狭窄空间内施工和干燥期间应提供足够的通风。

环氧锌黄底漆的施工方法与用途