

## pa66美国杜邦80g33l

产品名称	pa66美国杜邦80g33l
公司名称	东莞市帝邦塑料有限公司
价格	23.00/KG
规格参数	厂家(产地):美国杜邦 牌号:80G33L 现货:3000KG
公司地址	东莞市樟木头镇塑金国际19栋110
联系电话	13428455336

## 产品详情

Zytel 80G33L NC010

NYLON RESIN

玻纤33%提高

DuPont Performance Polymers

PA66美国杜邦80G33L

PA66美国杜邦80G33L普遍用以生产制造机械设备、轿车、有机化学与电气装置的零件，如传动齿轮、滚子轴承、动滑轮、工作辊、泵壳中离心叶轮、风机叶轮、高压密封性围、高压闸阀、密封垫、轴套、各种各样门把、固定支架、电缆线绝缘层等。

物理性能特性

干燥解决：

假如生产加工前原材料是密封性的，那麼就沒有必需干燥。殊不知，假如存储器皿被开启，那麼提议在85 的暖空气中干燥解决。假如环境湿度超过0.2%，还必须开展105 ，12小时的真空干燥机。

熔融温度：

260~290 。对夹层玻璃防腐剂的商品为275~280 。熔融温度应防止高过300 。

磨具温度：

提议80 。磨具温度将危害晶粒大小，而晶粒大小将危害商品的物理学特点。针对厚壁塑料件，假如应用小于40 的磨具温度，则塑料件的晶粒大小将伴随着时间而转变，以便维持塑料件的几何图形可靠性，必须开展退火处理。

注入工作压力：

一般在750~1250bar，在于原材料和设计产品。

注入速率：

高速（针对加强型原材料应略低一些）。

过流道和进胶口:因为PA66的初凝很短，因而进胶口的部位十分关键。进胶口直径不必低于 $0.5 \cdot t$ （这儿t为塑料件薄厚）。假如应用热流道系统，进胶口规格应该比应用基本过流道小一些，由于热流道系统可以协助阻拦原材料太早凝结。假如用闯进式进胶口，进胶口的直径理应是0.75mm.