

环氧沥青防腐漆 管道防腐沥青漆 防腐漆规格

产品名称	环氧沥青防腐漆 管道防腐沥青漆 防腐漆规格
公司名称	济宁市佰丽安化工涂料有限公司
价格	11.00/公斤
规格参数	品牌:佰丽安 型号:BLA-111 产地:山东
公司地址	新元路88号
联系电话	15206733100 18369750223

产品详情

环氧沥青防腐漆 管道防腐沥青漆 防腐漆规格；环氧沥青漆介绍：

基本信息：环氧煤沥青漆

产品颜色：黑色

漆膜外观：平整光滑，有光泽

适用周期：6h

包装规格：25+2.5kg/组

稀释剂：环氧稀释剂

产品特性

- 厚涂型重防腐涂料
- 耐海水和离子透过性腐蚀
- 耐原油和重油
- 漆膜坚固
- 同裸钢或车间底漆的表面附着力极好

· 耐阴极保护

设计用途与应用范围：

环氧煤沥青漆适用于浸于水下的钢结构、化工厂、污水处理池、炼油厂的埋地管道和钢质贮罐；埋设水泥结构、煤气柜内壁、底板、汽车底盘、水泥制品、煤矿矿井支架、矿山井下设施和海洋码头设施、木制品、水下结构、码头钢栏、供热管道、供水管道、供气管道、冷却水、石油管道等。

配制方法

将涂料彻底搅拌至桶底无沉积物，在搅拌状态下按漆:固化剂为10:1(重量比)加入专用固化剂并搅拌均匀，配制好的涂料放置10~15分钟后使用。

表面处理要求

钢铁结构，基材处理要求达到除锈标准Sa2.5级，或采用手工除锈；也可采用化学除锈，要求达到无油、无锈、无异物，干燥清洁，除锈后的钢铁基体表面须在4小时内涂装底漆。

施工注意点

钢铁表面的焊缝须达到表面无棱角、光滑、无焊瘤、无毛刺。

进行厚涂施工时，以不流淌为宜，配制时一般不必加入稀释剂，但若环境温度过低，粘度较大时，可添加稀释剂1%~5%，同时适当增加固化剂；

施工时，须注意天气和温度的变化，雨、雾、雪天或相对湿度大于80%时，不宜施工；

玻璃布的厚度*好为0.1mm或0.12mm，经纬度密度为12×10根/cm²或12×12根/cm²规格的脱脂无碱或中碱玻璃布，受潮的玻璃布应烘干后才能使用；

补口方法：补口防腐层与管体防腐层的搭接不少于100mm，搭接处的表面处理需达到St3，擦净、无污物；

补伤口方法：先去掉已伤的防腐层，如果未露基底，则只需补中涂层，玻璃布网孔面漆已灌满；

外观检查：对涂装的管道须逐根检查，并做到防腐涂层平整，无皱折和鼓气。针孔检查：可用电火花检漏仪检测，中等级为2000V，加强级为3000V，特加强级为5000V，平均每45m²发生火花不超过1处，即为合格。如不合格，针孔处须补涂。

理论涂布消耗量

如果不考虑实际施工时的涂装环境、涂装方法、涂装技术、表面状况及结构、形状、表面积大小等的影响，每平方米一般消耗涂料量约为：轻型级：底漆0.23kg/m²，面漆0.36kg/m²；普通级：底漆0.24kg/m²，面漆0.5kg/m²；中等级：底漆0.25kg/m²，面漆0.75kg/m²；加强级：底漆0.26kg/m²，面漆0.88kg/m²；特加强级：底漆0.27kg/m²，面漆1.11kg/m²。

环氧沥青防腐漆 管道防腐沥青漆 防腐漆规格，厂家直销，量大优惠，欢迎来电洽谈合作！！