

厂家直销镀锌管表面专用环氧锌黄底漆 附着力好 不易脱落

产品名称	厂家直销镀锌管表面专用环氧锌黄底漆 附着力好 不易脱落
公司名称	蔚蓝特种涂料（山东）有限公司
价格	19.00/公斤
规格参数	唐人图:唐人图 H10032:H-1 山东:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场
联系电话	0537-2350677 13854711502

产品详情

环氧锌黄底漆

产品说明：

环氧锌黄底漆适合在不锈钢铝合金，铝板，镀锌板使用，附着力好，漆膜为黄色，镀锌

管表面比较光滑，又由于锌是活泼金属，易于普通涂料（如醇酸类）中的基料发生皂化反应生成锌皂，破坏锌面与涂层的结合力，导致涂抹附着力不牢固。因此防护涂层应选择附着力强且具有钝化、缓蚀和屏蔽作用的涂料做底层，选择耐腐、耐候和装饰性好的涂料如脂肪族聚氨酯类、氟碳类做面层。

组 成：

环氧锌黄底漆为双组份自干型油漆，组份A是由环氧树脂、颜填料、溶剂组成，组

份B是固化剂。

性 能：

环氧锌黄底漆常温干燥，干后漆膜硬度高，附着力高，具有良好的物理机械性能和防

腐性能。

表面处理及施工：

去除表面灰尘，并用有机溶剂除油污，但要注意经常换抹布，以防止重新沾污；对锈

蚀的地方要用钢丝刷或砂纸除锈至St2级。

由于镀锌管表面有较多微孔，所以SHF-2D环氧锌黄底漆应稍加稀释，一般添加总量为10%~20%的稀释剂，以便使涂料更好的封闭这些微孔。

在处理好的镀锌管表面涂刷第一道SHF-2D环氧锌黄底漆，层间间隔4h表干后涂第二

道SHF-2D环氧锌黄底漆；层间间隔24h后涂第一道氟碳面漆，层间间隔30分钟后涂第二道氟碳防腐面漆，涂层干燥七天即可投入使用（四道涂层总厚度 120um）。

包装规格：

主漆（A组份）：24kg/桶

固化剂（B组份）：4kg/桶

保质期：12个月