

## 9cr18圆棒特点和用途

产品名称	9cr18圆棒特点和用途
公司名称	东莞市佳成金属材料有限公司
价格	36.00/公斤
规格参数	品牌:9cr18 数量:多 产地:大连
公司地址	东莞市长安镇沙头工业区
联系电话	13763102236 15917703636

## 产品详情

9cr18圆棒佳成金属专业批发9cr18圆棒

9Cr18轴承钢，9Cr18圆棒是一种制作轴承套圈及滚动体用的高碳铬不锈钢，9Cr18轴承钢价格

9Cr18轴承钢性能-9Cr18轴承钢批发-9Cr18轴承钢用途

9Cr18高铬轴承钢-9Cr18性能-9Cr18力学性能-9Cr18抗拉强度-9Cr18现货批发

9Cr18化学成分-9Cr18轴承钢材质-9Cr18厂家-9Cr18轴承钢密度

9Cr18不锈轴承钢 标准：GB/T 1220-1992 JIS G4311:1991 ASTM A959 2004 EN10088-1 ISO 4955:2005(E)

特性及适用范围：9Cr18不锈钢9Cr18是制作轴承套圈及滚动体用的高碳铬不锈钢。用作不锈切片机械刀具及剪切刀具、手术刀片、高耐磨设备零件等。9Cr18为高碳铬马氏体不锈轴承钢。淬火后具有高的硬度和耐磨性，较高的高温、低温尺寸稳定性。9Cr18特性和用途基本与9Cr18钢相同，但淬火后具有更高的硬度和抗回火稳定性，钼可增加不锈钢的钝化作用。9Cr18、9Cr18高碳铬不锈钢钢球用途：适用于制造在海水、河水、硝酸、蒸汽以及海洋性等腐蚀介质的轴承，如船舶、潜水泵部件中的轴承，石油和化工机械中的轴承，航海仪表轴承等。9Cr18圆棒化学成份：碳 C：0.90~1.00 硅 Si：0.80 锰 Mn：0.80 硫 S：0.030 磷 P：0.035 铬 Cr：16.00~19.00 镍 Ni：允许含有 0.60 钼 Mo：可加入 0.75

9Cr18圆棒力学性能：硬度：退火，255HB；淬火回火，55HRC 热处理规范及金相组织：

热处理规范：1)退火,800~920 缓冷;2)淬火,1000~1050 油冷;3)回火,200~300 油、空冷。

金相组织：组织特征为马氏体型。

交货状态：一般以热处理状态交货，其热处理种类在合同中注明；未注明者，按不热处理状态交货。

9Cr18特性 较高硬度和中等的耐磨性能，在打磨时，它的缺点是粘性比较大，而且升温很快。9Cr18用途适用于耐蚀性好（有磁性）餐具（刀）、涡轮机叶片

淬火后，比440A钢硬度升高（有磁性），刀刃、管嘴、阀门、板尺、餐具（剪刀）。运费根据不同情况而定；送货区域与时间我公司专用货车送货区域包括以下区域,当天前11:00前的订单,24小时内就可送到：深圳,东莞,珠海,中山,佛山,广州,石龙,虎门,长安,道窖,塘下,樟木头,清溪,茶山等。重量五百公斤左右可以免费配送；（双休日正常送货）以下地区物流或快递方式：温州,台州,湖州,泰州,金华,徐州,北京,天津,山东,济南,福州,厦门,大连,成都,重庆,西安,甘肃,贵阳,山西,湖南,湖北,河南,洛阳,河北,唐山,沈阳,江西等各地货运公司：佳吉物流,新邦物流,东红物流,华宇物流等快递公司：顺丰速运申通快递信丰快递等如对方附近有其他物流或快递可以提供,我司会按照对方提供来安排