

# 铝蜂窝胶水 三联

产品名称	铝蜂窝胶水 三联
公司名称	靖江市特种粘合剂有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	型号:pu-203 品牌:三联
公司地址	江苏省靖江市新港工业园区
联系电话	15952625555

## 产品详情

型号	pu-203	品牌	三联
粘合材料类型	塑料类、纤维类、石材类、金属类、木材类、其他材质、水泥制品	有效物质	100 ( % )
剪切强度	7 ( MPa )	保质期	12 ( 个月 )
执行标准	Q/321282GNC02-2005		

### pu-203型聚氨酯胶粘剂使用说明

#### 一、产品应用范围：

本产品是我厂科研人员研制开发的铝蜂窝板专用粘合剂，也可用于泡沫塑料、金属材料（铁、铝、不锈钢）、混凝土、木材、硬pvc塑料、陶瓷、硬泡材料等任意交叉粘接。具有粘接强度高，剥离强度好、耐高低温、耐老化、施工方便等优点，完全可替代进口同类粘合剂。

#### 二、使用说明：

) 清除作业物表面油污、浮灰、锈斑及水份，使之成为清洁的表面。

) 将a胶和b胶按5：1的比例称量（也可用容器估量）倒在作业面上，用刮板搅拌成均匀的浅棕色粘稠体后，

用齿高2mm、齿距2mm的锯齿型刮板将胶粘剂涂刮在作业面上，涂布量控制在250g/m<sup>2</sup>左右。

- ) 紧接着将被粘物复合在胶面，用压机压紧，保证被粘物与胶粘剂充分接触（压机压力为0.5kg/cm<sup>2</sup>。
- ) 固化后可松开压机。

### 三、固化时间：

- ) 本胶粘剂固化时间可根据用户要求在15min至8h内调节，且必须在固化时间的1/4时间内用压机压紧，否则会影响粘接强度（如用户要求本厂提供的粘合剂固化时间为1h，则从涂胶开始到进入压机必须在15min内进行）。
- ) 如用户有热压机，则压机温度80 ± 20 时固化时间为15min。

### 四、注意事项：

- ) 本产品可用于密封场合，用本胶可避免因溶剂挥发产生收缩。
- ) a、b胶混合均匀后，15min内必须用完。

地址：靖江市新港工业园区邮编：214518

电话：0523- 84258369 传真：0523- 84256260